

Bitumiliuosten ja bitumimaalin käyttöohje

KERABIT 20/85

Kerabit BIL 20/85 - bitumiliuos on kylmänä siveltyvä, hyvin leviävä ja nopeasti kuivuva tartukeainetta sisältävä esisivelyliuos. Bitumiliuosta käytetään betonipintojen ulkopuolisten kosteus- ja vedeneristysten esisivelyyn. Alusrakenteen, esim. betonivalun, on oltava kuiva (RH <90 %), jotta rakenteessa oleva kosteus ei irrota bitumiliuosta. Sekoita ennen käyttöä. Tuotetta ei tule käyttää sisätiloissa.

Työohje: Liasta, irrallisista pintaosista ja pölystä puhdistetut pinnat siveltyään tartukeainetta sisältävällä Kerabit BIL20/85 -bitumiliuoksella kertaalleen. Sively on helpointa suorittaa käyttäen suurehkoa sivelintä tai tervaharjaa. Kuivumisaika 2 - 3 tuntia +20 °C lämpötilassa. Kulutus 0,1–0,2 l/m². Kuivumisaikaan ja kulutukseen vaikuttavat lämpötila, pinnan tasaisuus ja sivelty liuosmäärä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Käyttölämpötila vähintään +5°C.

KERABIT 105/85

Kerabit BIL 105/85 - bitumiliuosta käytetään betonipintojen kosteuden eristykseen. Bitumiliuos on valmistettu puhalletusta bitumista liuottamalla bitumi haihtuvaan liuotteeseen. Bitumiliuos on väriltään mustaa. Bitumiliuos Kerabit BIL 105/85 on helposti siveltyvä normaalilämpötilassa (+ 20 °C), mutta ruiskutuksia varten sitä täytyy lämmittää esim. vesihauteessa. Sekoita ennen käyttöä. Tuotetta ei tule käyttää sisätiloissa.

Työohje: Käsiteltävän pinnan täytyy olla kuiva (RH <90 %) ja puhdas (betonipintojen esisively suoritetaan bitumiliuoksella BIL 20/85). Sively on helpointa suorittaa käyttäen suurehkoa sivelintä tai tervaharjaa.

Kuivumisaika: 2 - 4 tuntia +20 °C lämpötilassa. Kulutus: 0,3–0,5 l/m².

Kuivumisaikaan ja kulutukseen vaikuttavat lämpötila, pinnan tasaisuus ja sivelty liuosmäärä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Käyttölämpötila vähintään +5°C

KERABIT BITUMIKATTOMAALI

Kuivumisaika 3-4 tuntia +20 °C. Työskentelylämpötila +5...+25 °C. Sekoita maalia huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana.

Jos yhtenäisen kattopinnan maalaamiseen kuluu useampi purkki maalia, sekoita kaikki tarvittava maali ennen maalauksen aloittamista yhteen astiaan sävyerojen välttämiseksi. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.

Puhdista siveltyvä pinta pölystä, liasta ja irtoavista pintaosista. Korjaa mahdolliset reiät Kerabit Tiivistysliimalla ja/tai bitumikermipalalla sekä tiivistä läpiviennit. Hoitamattomat bitumikatteen suositellaan käsiteltäväksi vähintään 2– 4 vrk ennen maalausta Kerabit 20/85 -bitumiliuoksella. Anna bitumiliuoksen kuivua täysin ennen jatkokäsittelyä. Levitä maali siveltimeillä tai harjalla. Kulutus bitumikatoilla 0,5–0,7 l/m².

Huom! Sääolosuhteista riippuen pinnoitteen sivelyn jälkeen katolla voi esiintyä ruskeaa laikukkuutta, mikä häviää muutaman viikon kuluessa.

V9_8.12.2023