

Tekniset tiedot - KERABIT 7



Kerabit Oy
Rälssitie 6, 01510 Vantaa
06
005.CPR.K7

Kerabit
Tuotteet

Bitumiset vedeneristyskermit EN 13707

Tuotekuvaus						
Käyttö		Kolmiorimakatteena 1:3 tai sitä jyrkemmille katoille (TL 2)				
Kiinnitystapa		Mekaaninen kiinnitys huopanauloilla				
Tukikerros		Vahvistettu polyesterihuopa				
Pintaussmassa		SBS-kumibitumi				
Yläpinta		Liuske- ja/tai mineraalisirote				
Alapinta		Hiekka				
Ominaisuus		Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Pituus		EN 1848-1	m	10	-	-
Leveys		EN 1848-1	m	0,7	0,695	0,705
Nimellispaino	musta perusväri	EN 1849-1	g/m²	4400	4180	-
				4000	3800	-
Nimellispaksuus		EN 1849-1	mm	3,4	3,1	3,7
Suoruus		EN 1848-1	mm / m	täyttyy		20/10
Näkyvät virheet		EN 1850-1	-	ei virheitä		
Suoritustasoilmoitus nro				005.CPR.K7		
AVCP- luokka				2+		
Todistus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta				0809-CPR-1030		
Palo-ominaisuus		Menetelmä	Luokitus	Paloluokka		
Palokäyttäytyminen		EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD		
Ulkopuolisen palon kestävyys		ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)		
Ominaisuus		Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Vesitiiviys		EN 1928 B	kPa	kestää	300	-
Vetolujuus		EN 12311-1				
– pitkittäinen			N/ 50 mm	750	600	900
– poikittainen			N/ 50 mm	550	400	700
Venymä		EN 12311-1				
– pitkittäinen			%	40	25	55
– poikittainen			%	40	25	55
Naulanvarren repäisylujuus		EN 12310-1				
– pitkittäinen			N	230	150	310
– poikittainen			N	230	150	310
Kuorintalujuus		EN 12316-1	N/50 mm	NPD		
Sauman vetolujuus		EN 12317-1	N/50 mm	NPD		
Puhkaisulujuus, staattinen		EN 12370 A	kg	15	15	-
Puhkaisulujuus, dynaaminen		EN 12691	mm	1000	800	-
Kylmätaivutettavuus		EN 1109	°C	-25	-25	-
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna		EN 1296/1109	°C	-15	-15	
Sirotteen kiinnipysyvyys		EN 12039	%	8	0	30
Lämmönkestävyys		EN 1110	°C	80	80	-
Lämmönkestävyys vanhennettuna		EN 12961110	°C	80	80	
Dimensiostabiileetti		EN 1107–2	%	0,3	-	0,6
Vaaralliset aineet ²⁾				Ei vaarallisia aineita		
NPD = no performance determined, ominaisuutta ei ole testattu 1) Katso tarkemmat yksityiskohdat: www.kerabit.fi/tuotteet 2) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa				V8 9/26		

NPD = no performance determined, ominaisuutta ei ole testattu

1) Katso tarkemmat yksityiskohdat: www.kerabit.fi/tuotteet

2) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

V8 9/26

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.