

Tekniset tiedot - KERABIT 10+



Kerabit Oy
Rälssitie 6, 01510 Vantaa
06
004.CPR.10

Kerabit
Tuotteet

Bitumiset vedeneristyskermit EN 13707:2009

Tuotekuvaus						
Käyttö	Tiivissaumakaton kate kattokaltevuuksille 1:2 – 1:10 (n. 6°- 26°), (TL 2)					
Kiinnitystapa	Mekaaninen kiinnitys huopanauloilla					
Tukikerros	Vahvistettu polyesterihuopa					
Pintaussmassa	SBS-kumibitumi					
Yläpinta	Liuske- ja/tai mineraalisirote					
Alapinta	Hiekka					
Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi	
Pituus	EN 1848-1	m	8	-	-	
Leveys	EN 1848-1	m	1,0	0,995	1,005	
Nimellispaino	musta perusväri	EN 1849-1	g/m ²	4400	4180	-
				4000	3800	-
Nimellispaksuus	EN 1849-1	mm	3,4	3,1	3,7	
Suoruus	EN 1848-1	mm / m	täyttyy		16/8	
Näkyvät virheet	EN 1850-1	-	ei virheitä			
Suoritustasoilmoitus nro				004.CPR.10		
AVCP- luokka				2+		
Todistus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta				0809-CPR-1030		
Palo- ominaisuus	Menetelmä	Luokitus	Paloluokka			
Palokäyttötymitys	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD			
Ulkopuolisen palon kestävyys	ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)			
Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi	
Vesitiiviys	EN 1928 B	kPa	kestää	300	-	
Vetolujuus	EN 12311-1					
		- pitkittäinen	N/ 50 mm	750	600	900
- poikittainen		N/ 50 mm	550	400	700	
Venymä	EN 12311-1					
		- pitkittäinen	%	40	25	55
- poikittainen		%	40	25	55	
Naulanvarren repäisylujuus	EN 12310-1					
		- pitkittäinen	N	230	150	310
- poikittainen		N	230	150	310	
Kuorintalujuus	EN 12316-1	N/50 mm	NPD			
Sauman vetolujuus	EN 12317-1	N/50 mm	NPD			
Puhkaisulujuus, staattinen	EN 12370 A	kg	15	15	-	
Puhkaisulujuus, dynaaminen	EN 12691	mm	1250	1000	-	
Kylmätaivutettavuus	EN 1109	°C	-25	-25	-	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna	EN 1296/1109	°C	-15	-15		
Sirokkeen kiinnipysyvyys	EN 12039	%	8	0	30	
Lämmönkestävyys	EN 1110	°C	80	80	-	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	EN 1296/1110	°C	80	80		
Dimensio-stabiileetti	EN 1107-2	%	0,3	-	0,6	
Vaaralliset aineet ²⁾			Ei vaarallisia aineita			

NPD = no performance determined, ominaisuutta ei ole testattu

1) Katso tarkemmat yksityiskohdat: www.kerabit.fi

2) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

V10 5/23