

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 006.CPR.15450

### 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit 5500 T

### 2. Tuotteen tunniste:

| Mitat | Väri      | Tuotenumero |
|-------|-----------|-------------|
|       | punainen  | 15440       |
|       | musta     | 15442       |
|       | harmaa    | 15450       |
|       | valkoinen | 15452       |

### 3. Aiottu käyttötarkoitus:

Moni- tai yksikerroskatteen hitsattava pintakermi

### 4. Valmistaja:

Kerabit Oy  
Puistokatu 25–27, 08150 Lohja  
P. 010 851 1000  
[www.kerabit.fi/tuotteet](http://www.kerabit.fi/tuotteet)

### 6. AVCP-menettely:

AVCP 2+

### 7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

## 9. Ilmoitetut suoritustasot


| Perusominaisuudet                                                | Suoritustaso           | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Ulkopuolinen palo-ominaisuus                                     | B <sub>ROOF</sub> (t2) | EN13707:<br>2004+A2:2009           |
| Palotekninen käyttäytyminen:                                     | Luokka E               |                                    |
| Vesitiiveys                                                      | kestää                 |                                    |
| Vetolujuus pituussuuntaan                                        | 1200 N/50 mm, ± 250    |                                    |
| Vetolujuus poikkisuuntaan                                        | 1000 N/50 mm, ± 250    |                                    |
| Venymä                                                           | 50 %, ±10              |                                    |
| Juurien tunkeuman esto                                           | NPD                    |                                    |
| Staattinen puhkaisulujuus                                        | 20 kg                  |                                    |
| Dynaaminen puhkaisulujuus                                        | 1500 mm                |                                    |
| Naulanvarren repäisylujuus                                       | 350 ± 50               |                                    |
| Kuorintalujuus                                                   | NPD                    |                                    |
| Sauman vetolujuus                                                | 800 N/50 mm, ± 200     |                                    |
| Kylmätaivutettavuus vanhennettuna                                |                        |                                    |
| - pinta                                                          | -15°C                  |                                    |
| - pohja                                                          | -10 °C                 |                                    |
| Lämmönkestävyys vanhennettuna                                    | 80°                    |                                    |
| Kylmätaivutettavuus                                              |                        |                                    |
| - pinta                                                          | - 20 °C                |                                    |
| - pohja                                                          | - 20 °C                |                                    |
| Vaarallisia aineita <sup>1), 2)</sup>                            | Ei vaarallisia aineita |                                    |
|                                                                  |                        |                                    |
| NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritetty) |                        |                                    |

1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

## 10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 1.9.2026



Jouni Metsämäki  
Toimitusjohtaja  
Kerabit Oy