

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 006.CPR.15225

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit 2500 UB

2. Tuotteen tunniste:

| Mitat | Tuotenumero |
|----------|-------------|
| 1 x 10 m | 55225 |

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Aluskermi monikermitteissa (EN 13707)
Epäjatkuvien katteiden aluskate (EN 13859-1)
Bituminen höyrynsulkukermi (EN 13970)

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+ (EN 13707)
AVCP 3 (EN 13859-1, EN 13970)

7. Harmonisoitun tuotestandardiin perustuva DoP:

AVCP 2+

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

AVCP 3

Ilmoitettu testauslaboratorio Eurofins Expert Services Oy No. 0809 on suorittanut tuotetyypin määrittämisen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella.

9. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|--|--|------------------------------------|
| Ulkopuolinen palo-ominaisuus | B _{ROOF} (t2) | EN 13707: 14 |
| Palotekninen käyttäytyminen: | NPD | |
| Vesitiiveys | kestää | |
| Vetolujuus pituussuuntaan | 600 N/50 mm, ± 200 | |
| Vetolujuus poikkisuuntaan | 400 N/50 mm, ± 100 | |
| Venymä | 35 %, ± 15 | |
| Staattinen puhkaisulujuus | 20 kg | |
| Dynaaminen puhkaisulujuus | 1000 mm | |
| Naulanvarren repäisylujuus | 150 N, ± 20 250 N, - 120, + 50 | |
| - pituussuuntaan | | |
| - poikkisuuntaan | | |
| Kylmätaivutettavuus | -25 °C | |
| Vaarallisia aineita ^{1), 2)} | Ei vaarallisia aineita | |
| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
| Palotekninen käyttäytyminen: | NPD | EN 13859-1: 2014 |
| Vesitiiveys | W1 | |
| Vetolujuus pituussuuntaan | 600 N/50 mm, ± 200 | |
| Vetolujuus poikkisuuntaan | 400 N/50 mm, ± 100 | |
| Venymä | 35 %, ± 15 | |
| Naulanvarren repäisylujuus | 150 N, ± 20 250 N, - 120, + 50 | |
| - pituussuuntaan | | |
| - poikkisuuntaan | | |
| Kylmätaivutettavuus | -25 °C | |
| Vanhennettuna | Luokka W1 400 N/50 mm, ± 80 320 N/50 mm, ± 80 30 %, -10/+15 | |
| Vesitiiveys | | |
| Vetolujuus pituussuuntaan | | |
| Vetolujuus poikkisuuntaan | | |
| Venymä | | |
| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
| Palotekninen käyttäytyminen: | NPD | EN 13970: 2005 |
| Vesitiiveys | kestää | |
| Vetolujuus pituussuuntaan | 600 N/50 mm, ± 200 | |
| Vetolujuus poikkisuuntaan | 400 N/50 mm, ± 100 | |
| Venymä | 35 %, ± 15 | |
| Dynaaminen puhkaisulujuus | 1000 mm | |
| Sauman vetolujuus | NPD | |
| Kylmätaivutettavuus | -25 °C | |
| Naulanvarren repäisylujuus | 150 N, ± 20 250 N, - 120, + 50 | |
| - pituussuuntaan | | |
| - poikkisuuntaan | | |
| Vesihöyrynvastus vanhennettuna | NPD | |
| Vesihöyrynvastus | 1,5 x 10 ¹² m ² sPa/kg | |
| Vaarallisia aineita ^{1), 2)} | Ei vaarallisia aineita | |
| NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määriteltä) | | |

1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 17.12.2019



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy