

Tekniset tiedot - KERABIT 2500 UB (tarrareuna) (K-MS 160/2500)



Kerabit Oy
Puistokatu 25-27, 08150 Lohja, Finland
06
007.CPR.15225

Kerabit
Tuotteet

Bitumiset vedeneristyskermit EN 13707:2014			Bitumiset höyrynsulut EN 13970: 2005				
Epäjatkuvien katteiden aluskatteet EN 13859-1: 2014							
Tuotekuvaus							
Käyttö	Aluskermi monikermitteissa (TL 3), epäjatkuvien katteiden aluskate (AKE, AKK1), höyrynsulkukermi (BH 3)						
Kiinnitystapa	Mekaaninen						
Tukikerros	Vahvistettu polyesterihuopa						
Pintaussmassa	SBS- kumibitumi						
Ylä- ja alapinta	Hiekka						
Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo			minimi	maksimi
Pituus	EN 1848-1	m	10			-	-
Leveys	EN 1848-1	m	1,0			0,995	1,005
Nimellispaino	EN 1849-1	g/m ²	2500			2375	-
Nimellispaksuus	EN 1849-1	mm	2,1			1,9	2,3
Suoruus	EN 1848-1	mm/ m	täyttyy				20/10
Näkyvät virheet	EN 1850-1	-	ei virheitä				
Suoritustasoilmoitus nro	007.CPR.15225						
AVCP- luokka			2+	3			
Tehtaan sisäisen laadunvalvontatodistuksen numero			0809-CPR-1030				
Palo-ominaisuus	Menetelmä	Luokitus	Paloluokka				
Palokäyttäytyminen	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD				
Ulkopuolisen palon kestävyys	ENV 1187 ²⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)				
Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	EN 13707	EN 13970	EN 13859-1	minimi	maksimi
Vesitiiviys	EN 1928 B EN 1928 A	kPa kPa	kestää	kestää	W1	200 0,2	
Vetolujuus – pitkittäinen – poikittainen	EN 12311-1	N/ 50 mm N/ 50 mm	600 400	600 400	600 400	400 300	800 500
Venymä – pitkittäinen – poikittainen	EN 12311-1	% %	35 35	35 35	35 35	20 20	50 50
Naulanvarren repäisylujuus – pitkittäinen – poikittainen	EN 12310-1	N N	150 250	150 250	150 250	130 130	170 300
Puhkaisulujuus, staattinen	EN 12370 A	kg	20			15	
Puhkaisulujuus, dynaaminen	EN 12691	mm	1000	1000	1000	800	
Pitkäaikaiskestävyys:*							
*Vesihöyrynläpäisy	EN 1296/1931	m		NPD			
*Vesitiiveys	EN 1928 A	kPa			W1	0,2	
*Vetolujuus – pitkittäinen – poikittainen	EN 12311-1	N/50 mm N/50mm			400 320	320 240	480 400
*Venymä	EN 12311-1	%			30	20	45
*Kemikaalikestävyys	EN 1847/1931			NPD			
*Kylmätaivutettavuus	EN 1296/1109	°C	-20			-10	
*Lämmönkestävyys	EN 1296/1110	°C	80	80	80	80	
Kylmätaivutettavuus	EN 1109	°C	-25	-25	-25	-20	
Vesihöyrynvastus	EN 1931	m ² sPa/kg		1,5 x 10 ¹²		1 x 10 ¹²	
Lämmönkestävyys	EN 1110	°C	80	80	80	80	
Dimensiostabiilitetti	EN 1107-2	%	0,3	0,3	0,3		0,6
Vaaralliset aineet ³⁾	Ei vaarallisia aineita						
1) koskee vain AVCP- luokkaa 2+			NPD = no performance determined, ominaisuutta ei ole testattu				
2) Katso tarkemmat yksityiskohdat: www.kerabit.fi			*tuote testattu vanhenneksen jälkeen				
3) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa							