Tekniset tiedot - KERABIT 700 UB (tarrareuna)

CE

Kerabit
Puistokatu 25 – 27, 08150 Lohja
10
001.CPR.31094

Kerabit Tuotteet

Epäjatkuvien katteiden aluskatteet EN 13859-1

Tuotekuvaus	
Käyttö	Epäjatkuvien katteiden aluskate
Kiinnitystapa	Kiinnitetään mekaanisesti huopanauloilla
Tukikerros	Polyesteri
Pintausmassa	SBS-kumibitumi
Yläpinta	Polypropeenikangas
Alapinta	Polypropeenikangas

Ominaisuus	**Menetelmä**	**Yksikkö**	**Nimellisarvo**	**minimi**	**maksimi**
Pituus	EN 1848-1	m	30	30	
Leveys	EN 1848-1	m	1	0,995	1,015
Nimellispaino	EN 1849-1	g/m²	700	665	
Nimellispaksuus	EN 1849-1	mm	NPD		
Suoruus	EN 1848-1	mm / m	täyttyy		45/15
Suoritustasoilmoitus nro			001.CPR.31094		
AVCP-luokka			3		
Tehtaan sisäisen laadunvalvontatodistuksen numero			-		

Palo-ominaisuus	**Menetelmä**	**Luokitus**	**Paloluokka**
Palotekninen käyttäytyminen	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	F

Ominaisuus	**Menetelmä**	**Yksikkö**	**EN 13859-1**	**minimi**	**maksimi**
Vesitiiviys	EN 1928 A	mm	W1	200	
Vetolujuus – pitkittäinen – poikittainen	EN 12311-1	 N/ 50 mm N/ 50 mm	 600 400	 500 300	 700 500
Venymä – pitkittäinen – poikittainen	EN 12311-1	 % %	 40 55	 32 44	 48 66
Naulanvarren repäisylujuus – pitkittäinen – poikittainen	EN 12310-1	 N N	 200 210	 160 160	 240 270
Pitkäaikaiskestävyys: *					
*Vesitiiveys	EN 1928 A	mm	W1	200	
*Vetolujuus – pitkittäinen – poikittainen	EN 12311–1	 N/50 mm N/50mm	 NPD NPD	 500 300	 700 500
*Venymä – pitkittäinen – poikittainen	EN 12311–1	 % %	 NPD NPD		
Kylmätaivutettavuus	EN 1109	°C	-20	-20	
Vesihöyrynvastus	EN 1931	m	NPD		

1)ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
*tuote testattu vanhennuksen jälkeen

NPD = no performance determined, ominaisuutta ei ole testattu

V6 9/26

EN 13859-1 standardin ulkopuoliset tutkimukset

Ominaisuus	**Menetelmä**	**Yksikkö**	**Nimellisarvo**	**minimi**	**maksimi**
Kondenssinsitomiskyky	VTT-M-06-00058	g/m²	145		
Askelkestävyys max. k/k 1200 mm	SP 0487	kN	>2,2		

Asennustapa	**Luokka** (Toimivat Katot, RIL- 107)
Vapaasti asennettavat	AKV
Kiinteälle alustalle asennettavat	AKK 1

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet