

Tekniset tiedot - KERABIT SOKKELIKAISTA



Kerabit Oy
Puistokatu 25–27, 08150 Lohja, Finland
06
005.CPR.SKP

Kerabit
Tuotteet

Bituminen kosteuseristekaista EN 14967

Tuotekuvaus	
Käyttö	Bituminen kosteuseristekaista
Kiinnitystapa	Tarvittaessa mekaaninen kiinnitys
Tukikerros	Vahvistettu polyesterihuopa
Pinta- ja hitsausmassa	SBS-kumibitumi
Yläpinta	Hiekka tai liuske- ja/tai mineraalisirote
Alapinta	Hiekka

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Pituus	EN 1848-1	m	10	-	-
Leveys	EN 1848-1	m	0,10	0,095	0,105
Leveys	EN 1848-1	m	0,15	0,145	0,155
Leveys	EN 1848-1	m	0,20	0,195	0,205
Leveys	EN 1848-1	m	0,25	0,245	0,255
Nimellispaino sirotepinta	EN 1849-1	g/m ²	4000	3800	-
Nimellispaksuus sirotepinta	EN 1849-1	mm	3,4	3,1	3,7
Nimellispaino hiekkapinta	EN 1849-1	g/m ²	2500–3000	2375–2850	-
Nimellispaksuus hiekkapinta	EN 1849-1	mm	2,2–2,5	2,0–2,3	2,4–2,7
Suoruus	EN 1848-1	mm / m	täyttyy		20/10
Näkyvät virheet	EN 1850-1	-	ei virheitä		

Suoritustasoilmoitus nro	005.CPR.SKP
AVCP- luokka	3
Tehtaan sisäisen laadunvalvontatodistuksen numero	0809-CPR-1030

Palo-ominaisuus	Menetelmä	Luokitus	Paloluokka
Palokäyttäytyminen	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD
Ulkopuolisen palon kestävyys	ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Vesitiiviys	EN 1928 B	kPa	kestää	300	
Puhkaisulujuus, dynaaminen	EN 12691	mm	1000	800	
Naulanvarren repäisylujuus	EN 12310-1				
– pitkittäinen		N	250	150	350
– poikittainen		N	250	150	350
Vesitiiviys vanhennettuna	EN 1296/ EN 1928	kPa	kestää	>2	
Kemikaalikestävyys	EN 1847/ EN 1928	kPa	NPD		
Kylmätaivutettavuus	EN 1109	°C	-20	-20	

Vaaralliset aineet ²⁾	Ei vaarallisia aineita				
----------------------------------	------------------------	--	--	--	--

1) Katso tarkemmat yksityiskohdat: www.kerabit.fi/tuotteet	NPD = no performance determined, ominaisuutta ei ole testattu
2) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa	

V11 9/26

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.