

## Teknisk data - KERABIT 6000



**Nordic Waterproofing Oy**  
Puistokatu 25-27, 08150 Lojo, Finland  
**06**  
003.CPR.15613



Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak EN 13707: 2014

Produktbeskrivning	
Andvändning	Enskiktsprodukt för taktäckning
Fastsättningsmetod	Fästning utförs med svetsning samt vid behov med mekanisk infästning
Stomme	Glassfiber- polyesterfilt
Asfalt	SBS- elastomerasfalt
Ovansida	Skiffer- och/eller mineralgranulat
Undersida	SBS- svetsasfalt och svetsfolie

Egenskap	Metod	Enhet	Nominell värde	min	max
Längd	EN 1848-1	m	8	-	-
Bredd	EN 1848-1	m	1	0,995	1,005
Nominell ytvikt	EN 1849-1	g/m <sup>2</sup>	5750	5463	-
Nominell tjocklek	EN 1849-1	mm	5,0	4,8	5,2
Raket	EN 1848-1	mm / m	uppfyller		16/8
Synliga fel	EN 1850-1	-	inga fel		

Prestandadeklaration Nr	003.CPR.15613
AVCP-klass	2+
Intyg av fabriken egen tillverkningskontroll	0809-CPR-1030

Brand egenskap	Metod	Klassificering	Brandklass
Reaktion mot brand	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD
Utvändig brandpåverkan	ENV 1187 <sup>1)</sup>	EN 13501-5	B <sub>ROOF</sub> (t2)

Egenskap	Metod	Enhet	Nominell värde	min	max
Vattentäthet	EN 1928 B	kPa	håller	500	
Draghållfasthet	EN 12311-1				
- längdriktning		N/ 50 mm	1200	950	1450
- tvärriktning		N/ 50 mm	1000	800	1200
Töjning	EN 12311-1				
- längdriktning		%	35	15	55
- tvärriktning		%	35	15	55
Rivhållfasthet för spik	EN 12310-1				
- längdriktning		N	350	300	400
- tvärriktning		N	350	300	400
Motstånd mot statisk belastning	EN 12370 A	kg	20	15	
Slagmotstånd	EN 12691	mm	1500	1000	
Skjuvningshållfasthet i fogar	EN 12317-1	N/50 mm	800	600	1000
Fläkningshållfasthet i fogar	EN 12316-1	N/50 mm	NPD		
Böjlighet vid låg temperatur	EN 1109				
- yta		°C	-20	-20	
- botten		°C	-20	-10	
Böjlighet vid låg temperatur efter åldring	EN 1296/1109				
- yta		°C	-15	-10	
- botten		°C	-10	0	
Vidhäftning av skyddsbeläggning	EN 12039	%	8	0	30
Värmebeständighet	EN 1110	°C	80	80	
Värmebeständighet efter åldring	EN 1296/1110	°C	80	80	
Dimensionstabilitet	EN 1107-2	%	0,2		0,3
Permeabilitet för vattenånga	EN 1931	μ	20 000		
Vattentäthet efter töjning vid låg temperatur	EN 13897	%	NPD		

Farliga ämnen <sup>2)</sup>	Inga farliga ämnen
1) visa mer information: <a href="http://www.kerabit.fi">www.kerabit.fi</a>	NPD = no performance determined, ingen egenskap har fastställts
2) innehåller ej asbest eller stenkolsstjära	