

PRESTANDEKLARATION

Nro. 007.CPR.15225

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit 2500 UB

2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Produktnummer
1 x 10 m	55225

3. Avsedda användning:

Underlagskikt i flerskiktstäckning (EN 13707)
Underlagstak för icke sammanhängande taktäckning (EN 13859-1)
Ångspärrar av bitumen (EN 13970)

4. Tillverkare:

Kerabit Oy
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo
P. +358 10 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-systemet:

AVCP 2+ (EN 13707)
AVCP 3 (EN 13859-1, EN 13970)

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

AVCP 2+:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0819 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

AVCP 3:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (grundad på den stickprovstagning som utförts av tillverkaren), typperäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2004+A2:2009
Reaktion mot brand	NPD	
Vattentäthet	tät	
Draghållfasthet		
- längdriktning	600 N/50 mm, ± 200	
- tvärriktning	400 N/50 mm, ± 100	
Brottöjning	35 %, ± 15	
Statisk last	20 kg	
Slagmotstånd	1000 mm	
Rivhållfasthet för spik		
- längdriktning	150 N, ± 20	
- tvärriktning	250 N, - 120, + 50	
Köldflexibilitet	- 25 °C	
Farliga ämnen ¹⁾	Inga farliga ämnen	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion mot brand	NPD	EN 13859-1: 2010
Vattentäthet	W1	
Draghållfasthet		
- längdriktning	600 N/50 mm, ± 200	
- tvärriktning	400 N/50 mm, ± 100	
Brottöjning	35 %, ± 15	
Rivhållfasthet för spik		
- längdriktning	150 N, ± 20	
- tvärriktning	250 N, - 120, + 50	
Köldflexibilitet	-25 °C	
Efter åldring		Klass W1
Vattentäthet		
Draghållfasthet		
- längdriktning	400 N/50 mm, ± 80	
- tvärriktning	320 N/50 mm, ± 80	
Brottöjning	30 %, -10/+15	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion mot brand	NPD	EN 13970: 2004
Vattentäthet	tät	
Draghållfasthet		
- längdriktning	600 N/50 mm, ± 200	
- tvärriktning	400 N/50 mm, ± 100	
Brottöjning	35 %, ± 15	
Slagmotstånd	1000 mm	
Skjuvhållfasthet	NPD	
Köldflexibilitet	-25 °C	
Rivhållfasthet för spik		
- längdriktning	150 N, ± 20	
- tvärriktning	250 N, - 120, + 50	
Ånggenomgångsmotstånd efter åldring	NPD	
Ånggenomgångsmotstånd	1,5 x 10 ¹² m ² sPa/kg	
Farliga ämnen ¹⁾	Inga farliga ämnen	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstjära

10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 16.5.2023



Veijo Kangasmaa
Utvecklingschef
Kerabit Oy