

Teknisk data - KERABIT LISTAKSREMSA



Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25–27, 08150 Lojo, Finland
10
005.CPR.0007K

Kerabit
Tuotteet

Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak EN 13707: 2004

Produktbeskrivning					
Användning		På listtakets trekantslistor			
Fastsättningsmetod		Mekanisk infästning			
Stomme		Förstärkt polyesterfilt			
Asfalt		SBS-elastomerasfalt			
Ovansida		Skiffer- och/eller mineralgranulat			
Undersida		Självklistrande SBS- elastomerasfalt			
Egenskap	Metod	Enhet	Nominellt värde	min	max
Längd	EN 1848-1	m	10	-	-
Bredd	EN 1848-1	m	0,12	0,115	0,125
Nominell ytvikt	svart granul blandad skiffer primärskiffer	EN 1849-1	g/m ²	4400	4180
			g/m ²	4200	3990
			g/m ²	4000	3800
Nominell tjocklek	EN 1849-1	mm	3,6	3,4	3,8
Rakhet	EN 1848-1	mm / m	uppfyller		20/10
Synliga fel	EN 1850-1	-	inga fel		
Prestandadeklaration Nr			005.CPR.0007K		
AVCP- klass			2+		
Intyg av fabriken egen tillverkningskontroll			0809-CPR-1030		
Brand egenskap	Metod	Klassificering	Brandklass		
Reaktion mot brand	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD		
Utvändig brandpåverkan	ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	BROOF(t2)		
Egenskap	Metod	Enhet	Nominellt värde	min	max
Vattentäthet	EN 1928 B	kPa	håller	300	
Draghållfasthet	EN 12311-1				
		N/ 50 mm	750	600	900
- längdriktning		N/ 50 mm	550	400	700
- tvärriktning					
Töjning	EN 12311-1				
		%	40	25	55
- längdriktning		%	40	25	55
- tvärriktning					
Rivhållfasthet för spik	EN 12310-1				
		N	250	150	350
- längdriktning		N	300	150	450
- tvärriktning					
Motstånd mot statisk belastning	EN 12370 A	kg	NPD		
Slagmotstånd	EN 12691	mm	NPD		
Böjlighet vid låg temperatur	EN 1109				
		°C	-20	-20	
- yta		°C	-20	-10	
- botten					
Böjlighet vid låg temperatur efter åldring	EN 1296/ 1109				
		°C	-15	-10	
- yta		°C	-10	0	
- botten					
Vidhäftning av skyddsbeläggning	EN 12039	%	8	0	30
Värmebeständighet	EN 1110	°C	80	80	
Värmebeständighet efter åldring	EN 1296/1110	°C	80	80	
Dimensionstabilitet	EN 1107–1	%	0,3		0,6
Farliga ämnen ²⁾			Inga farliga ämnen		
1) visa mer information: www.kerabit.fi/tuotteet			NPD = no performance determined, ingen egenskap har fastställts		
2) innehåller ej asbest eller stenkolsjära					

V5 9/26

Denna publikation har granskats så noggrant som möjligt. Vi tar dock inget ansvar för eventuella fel eller för direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av felaktig tillämpning av informationen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Den senaste versionen av dokumentet finns på kerabit.fi/tuotteet