

PRESTANDEKLARATION

Nro. 009.CPR.KATUSAUMO

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit Katusaumo (Gatulagningsmassa)

2. Identifiering av produkten:

Produktnummer
15737

3. Avsedda användning:

För tätning av fogar i asfalt och betong samt fogar mellan räls och betongslipers

4. Tillverkare:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo
P. +358 10 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP- systemet:

AVCP 2+

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

VTT Expert Services Oy nummer 0809 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1034.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper		Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
	Enhet	Värde	Klass	
Penetration vid 25 °C	0,1 mm	25-55	3	EN 14023:2010
Mjukpunkt ring och kula	°C	≥ 80	2	
Kraftduktilitet vid 10 °C	J/m ²	≥ 3	7	
Beständighet mot härdning vid 163 °C				
Massahärdning	%	≤ 0,3	2	
Resterande penetration	%	≥ 60	7	
Ökning av mjukpunkten	°C	≤ 8	2	
Elastik återgång vid 10 °C	%	≥ 84	1	
Brytpunkt enligt Fraass	°C	≤ -28	10	
Elastik återgång vid 10 °C°	%	≥ 92	1	
Elastik återgång vid 25 °C	%	≥ 100	1	
Väsentliga egenskaper		Prestanda		
	Enhet	Värde	Klass	
Flampunkt	°C	≥ 250	2	EN 14023:2010
Lagerbeständighet				
Skillnad mellan penetrationer	0,1 mm	≥ 85	1	
Lagerbeständighet				
Skillnad mellan mjukpunkter	°C	≤ 15	1	
Plasticitetsområde, °C	°C	135	1	

* Mjukpunkt ring och kula*, C° ≥ 95°C

9. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 7.3.2023



Veijo Kangasmaa
Utvecklingschef
Nordic Waterproofing Oy