

Teknisk data - KERABIT RÄNNDALSMEMBRAN



Kerabit Oy
Puistokatu 25-27, 08150 Lojo, Finland
10
006. CPR.JIIRIKERMI

Kerabit
Tuotteet

Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak EN 13707: 2014

Produktbeskrivning	
Andvändning	För rännalen, uppdragning mot skorsten och vägg
Fastsättningsmetod	Självklistrande och mekanisk infästning
Stomme	Förstärkt polyesterfilt
Asfalt	SBS- elastomerasfalt
Ovansida	Skiffer- och/eller mineralgranulat
Undersida	Självklistrande SBS- elastomerasfalt

Egenskap	Metod	Enhet	Nominell värde	min	max
Längd	EN 1848-1	m	10	-	-
Bredd	EN 1848-1	m	1,0	0,995	1,005
		m	0,750	0,745	0,755
Nominell ytvikt svart granul blandad skiffer primärskiffer	EN 1849-1	g/m ²	4400	4180	-
		g/m ²	4200	3990	
		g/m ²	4000	3800	
Nominell tjocklek	EN 1849-1	mm	3,6	3,4	3,8
Rakhet	EN 1848-1	mm / m	uppfyller		20/10
Synliga fel	EN 1850-1	-	inga fel		

Prestandadeklaration Nr	006. CPR.JIIRIKERMI
AVCP- klass	2+
Intyg av fabriken egen tillverkningskontroll	0809-CPR-1030

Brand egenskap	Metod	Klassificering	Brandklass
Reaktion mot brand	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD
Utvändig brandpåverkan	ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)

Egenskap	Metod	Enhet	Nominell värde	min	max
Vattentäthet	EN 1928 B	kPa	håller	300	
Draghållfasthet - längdriktning - tvärriktning	EN 12311-1	N/ 50 mm	750	600	900
		N/ 50 mm	550	400	700
Töjning - längdriktning - tvärriktning	EN 12311-1	%	40	25	55
		%	40	25	55
Rivhållfasthet för spik - längdriktning - tvärriktning	EN 12310-1	N	250	150	350
		N	300	150	450
Motstånd mot statisk belastning	EN 12370 A	kg	NPD		
Slagmotstånd	EN 12691	mm	NPD		
Böjlighet vid låg temperatur - yta - botten	EN 1109	°C	-20	-20	
		°C	-20	-10	
Böjlighet vid låg temperatur efter åldring - yta - botten	EN 1296/ 1109	°C	-15	-10	
		°C	-10	0	
Vidhäftning av skyddsbeläggning	EN 12039	%	8	0	30
Värmebeständighet	EN 1110	°C	80	80	
Värmebeständighet efter åldring	EN 1296/1110	°C	80	80	
Dimensionstabilitet	EN 1107-2	%	0,3		0,6

Farliga ämnen ²⁾	Inga farliga ämnen
1) visa mer information: www.kerabit.fi 2) innehåller ej asbest eller stenkolstjära	NPD = no performance determined, ingen egenskap har fastställts