

Teknisk data - KERABIT RÄNNDALSMEMBRAN



Kerabit Oy
Puistokatu 25–27, 08150 Lojo, Finland
10
007.CPR.JIIRIKERMI

Kerabit
Tuotteet

Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak EN 13707: 2004

Produktbeskrivning						
Andvändning		För rännalen, uppdragning mot skorsten och vägg				
Fastsättningsmetod		Självklistrande och mekanisk infästning				
Stomme		Förstärkt polyesterfilt				
Asfalt		SBS- elastomerasfalt				
Ovansida		Skiffer- och/eller mineralgranulat				
Undersida		Självklistrande SBS- elastomerasfalt				
Egenskap		Metod	Enhet	Nominellt värde	min	max
Längd		EN 1848-1	m	10	-	-
Bredd		EN 1848-1	m	1,0	0,995	1,005
			m	0,750	0,745	0,755
Nominell ytvikt	svart granul blandad skiffer primärskiffer	EN 1849-1	g/m²	4400	4180	-
			g/m²	4200	3990	
			g/m²	4000	3800	
Nominell tjocklek		EN 1849-1	mm	3,6	3,4	3,8
Rakhet		EN 1848-1	mm / m	uppfyller		20/10
Synliga fel		EN 1850-1	-	inga fel		
Prestandadeklaration Nr				007.CPR.JIIRIKERMI		
AVCP- klass				2+		
Intyg av fabriakens egen tillverkningskontroll				0809-CPR-1030		
Brandegenskap		Metod	Klassificering	Brandklass		
Reaktion mot brand		EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD		
Utvändig brandpåverkan		ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)		
Egenskap		Metod	Enhet	Nominellt värde	min	max
Vattentäthet		EN 1928 B	kPa	håller	300	
Draghållfasthet - längdriktning - tvärriktning		EN 12311-1	N/ 50 mm	750	600	900
			N/ 50 mm	550	400	700
Töjning - längdriktning - tvärriktning		EN 12311-1	%	40	25	55
			%	40	25	55
Rivhållfasthet för spik - längdriktning - tvärriktning		EN 12310-1	N	250	150	350
			N	300	150	450
Motstånd mot statisk belastning		EN 12370 A	kg	NPD		
Slagmotstånd		EN 12691	mm	NPD		
Böjlighet vid låg temperatur - yta - botten		EN 1109	°C	-20	-20	
			°C	-20	-10	
Böjlighet vid låg temperatur efter åldring - yta - botten		EN 1296/ 1109	°C	-15	-10	
			°C	-10	0	
Vidhäftning av skyddsbeläggning		EN 12039	%	8	0	30
Värmebeständighet		EN 1110	°C	80	80	
Värmebeständighet efter åldring		EN 1296/1110	°C	80	80	
Dimensionstabilitet		EN 1107–1	%	0,3		0,6
Farliga ämnen ²⁾		Inga farliga ämnen				
1) visa mer information: www.kerabit.fi/tuotteet 2) innehåller ej asbest eller stenkolstjära				NPD = no performance determined, ingen egenskap har fastställts		
V9 9/26						

V9 9/26

Denna publikation har granskats så noggrant som möjligt. Vi tar dock inget ansvar för eventuella fel eller för direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av felaktigt tillämpning av informationen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Den senaste versionen av dokumentet finns på kerabit.fi/tuotteet