

## Bruksanvisning för Bitumenlösningar och Takmassa/Bitumenfärg

---

### KERABIT 20/85

Kerabit BIL 20/85 Bitumenlösning / Asfaltprimer som stryks på kall, är lätt att stryka ut och är snabbtorkande. Den används för förbestrykning av ytor som ska isoleras. Underbyggnaden, t.ex. betonggjutningen, måste vara torr så att fuktigheten i konstruktionen inte gör så att bitumenlösningen lossnar. Bitumenlösningen BIL 20/85 bildar en bra grund för isoleringsbestrykning som görs med varmasfalt eller med bitumenlösningen Kerabit BIL 105/85. Rör om innan användning. Produkten får inte användas i inomhusutrymmen.

Arbetsanvisning: Ytorna, som rengjorts från smuts, lösa ytdelar och damm, bestryks en gång med bitumenlösningen BIL 20/85. Bestrykningen utförs enklast genom att använda en relativt stor pensel eller en tjärborste.

Torktid 2 - 3 timmar vid en temperatur på + 20 °C. Åtgång 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup>.

Temperaturen, ytans jämnhet och den bestrukna lösningsmängden påverkar torktiden och åtgången. Se till att ventileringen är tillräcklig.

### KERABIT 105/85

Bitumenlösningen Kerabit BIL 105/85 används för fuktisolering av betongytor. Bitumenlösningen är svart till färgen. Bitumenlösningen Kerabit BIL 105/85 är lätt att bestryka vid normal temperatur (+ 20 °C), men för insprutning måste man först värma den i t.ex. vattenbad. Rör om innan användning. Produkten får inte användas i inomhusutrymmen.

Arbetsanvisning: Ytan som ska behandlas måste vara ~~sa~~ torr och ren (betongytor förbehandlas med bitumenlösningen BIL 20/85). Bestrykningen utförs enklast genom att använda en relativt stor pensel eller en tjärborste.

Torktid: 3 - 4 timmar vid en temperatur på +20 °C. Åtgång: 0,3 – 0,5 l/m<sup>2</sup>.

Temperaturen, ytans jämnhet och den bestrukna lösningsmängden påverkar torktiden och åtgången. Se till att ventileringen är tillräcklig.

### KERABIT TAKMASSA/BITUMENFÄRG

Kerabit Takmassa/Bitumenfärg är en svart, matt skyddsfärg för underhåll av bitumentak. Torktid 3-4 timmar vid en temperatur på +20 °C. Arbetstemperatur +5...+25 °C. Takmassan förtunnas inte. Blandas väl före och under arbetets gång. Om det behövs flera burkar för att behandla en större yta, bör all bitumenfärg/takmassa blandas i en större burk för att undvika färgnyanser. Rengör arbetsredskapen med lackbensin/alifatnafta.

Rengör ytan från damm, smuts och lösa partiklar. Reparera eventuella hål med Kerabit Taklim/Asfaltkitt och/eller takfilt och täta genomföringarna. Det rekommenderas att tidigare obehandlade bitumentak stryks med Kerabit 20/85 bitumenlösning 2- 4 dygn innan behandlingen med Takmassa. Låt bitumenlösningen torka helt innan ny behandling. Strykning utförs med pensel eller borste. Åtgång för bitumentak 0,5 - 0,7 l/m<sup>2</sup>. För bästa resultat rekommenderas att ytan stryks 2 gånger.

**Obs!** Beroende på väderförhållandena kan det efter bestrykningen av ytbeläggningen förekomma brun fläckighet som försvinner inom några veckor.