

Tekniset tiedot - KERABIT RÄYSTÄSKAISTA



Kerabit Oy
Puistokatu 25–27, 08150 Lohja, Finland
10
007.CPR.RK

Kerabit
Tuotteet

Bitumiset vedeneristyskermit EN 13707

Tuotekuvaus	
Käyttö	Bitumipaanun alaräystäskaista
Kiinnitystapa	Mekaaninen
Tukikerros	Vahvistettu polyesterihuopa
Pinta- ja liimamassa	SBS-kumibitumi
Yläpinta	Liuske- ja/tai mineraalisirote
Alapinta	Liimautuva SBS-kumibitumi ja irrotettava muovi kalvo

Ominaisuus		Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Pituus		EN 1848-1	m	10	-	-
Leveys		EN 1848-1	m	0,250	0,245	0,255
Nimellispaino	musta	EN 1849-1	g/m ²	4400	4180	-
	sekasirote		g/m ²	4200	3990	
	perusväri		g/m ²	4000	3800	
Nimellispaksuus		EN 1849-1	mm	3,6	3,4	3,8
Suoruus		EN 1848-1	mm / m	täyttyy		20/10
Näkyvät virheet		EN 1850-1	-	ei virheitä		
Suoritustasoilmoitus nro				007.CPR.RK		
AVCP-luokka				2+		
Tehtaan sisäisen laadunvalvontatodistuksen numero				0809-CPR-1030		

Palo-ominaisuus	Menetelmä	Luokitus	Paloluokka
Palokäyttäytyminen	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD
Ulkopuolisen palon kestävyys	ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Vesitiiviys	EN 1928 B	kPa	kestää	300	
Vetolujuus – pitkittäinen – poikittainen	EN 12311-1	N/ 50 mm	750	600	900
		N/ 50 mm	550	400	700
Venymä – pitkittäinen – poikittainen	EN 12311-1	%	40	25	55
		%	40	25	55
Naulanvarren repäisylujuus – pitkittäinen – poikittainen	EN 12310-1	N	250	150	350
		N	300	150	450
Puhkaisulujuus, staattinen	EN 12370 A	kg	NPD		
Puhkaisulujuus, dynaaminen	EN 12691	mm	NPD		
Kylmätaivutettavuus - pinta - pohja	EN 1109	°C	-20	-20	
		°C	-20	-10	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna - pinta - pohja	EN 1296/ 1109	°C	-15	-10	
		°C	-10	0	
Sirokkeen kiinnipysyvyys	EN 12039	%	8	0	30
Lämmönkestävyys	EN 1110	°C	80	80	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	EN 1296/1110	°C	80	80	
Dimensiostabiilitetti	EN 1107–1	%	0,3		0,6

Vaaralliset aineet ²⁾		Ei vaarallisia aineita			
1) Katso tarkemmat yksityiskohdat: www.kerabit.fi/tuotteet			NPD = no performance determined, ominaisuutta ei ole testattu		
2) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa			V7 09/26		

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.