

## Tekniset tiedot – KERABIT HARJAVENTTIILIKAISTA



**Nordic Waterproofing Oy**  
Puistokatu 25- 27, 08150 Lohja, Finland  
**16**  
001. CPR. HVK



Bitumiset vedeneristyskermit EN 13707:2014

Tuotekuvaus					
Käyttö	Harjaventtiin pääläikaista				
Kiinnitystapa	Mekaaninen				
Tukikerros	Vahvistettu polyesterihuopa				
Pinta- ja liimamassa	SBS-kumibitumi				
Yläpinta	Liuske- ja/tai mineraalisirote				
Alapinta	Liimautuva SBS-kumibitumi ja irrotettava muovi kalvo				
Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Pituus	EN 1848-1	m	10	-	-
Leveys	EN 1848-1	m	0,320	0,315	0,325
Nimellispaino	musta sekasirote perusväri	EN 1849-1	g/m <sup>2</sup>	4400	4180
			g/m <sup>2</sup>	4200	3990
			g/m <sup>2</sup>	4000	3800
Nimellispaksuus	EN 1849-1	mm	3,6	3,4	3,8
Suoruus	EN 1848-1	mm / m	täyttyy		20/10
Näkyvät virheet	EN 1850-1	-		ei virheitä	
Suoritustasoilmoitus nro				001. CPR. HVK	
AVCP-luokka				2+	
Tehtaan sisäisen laadunvalvontatodistuksen numero				0809-CPR-1030	
Palo-ominaisuus	Menetelmä	Luokitus	Paloluokka		
Palokäyttäytyminen	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD		
Ulkopuolisen palon kestävyys	ENV 1187 <sup>1)</sup>	EN 13501-5	B <sub>ROOF</sub> (t2)		
Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Vesitiiviys	EN 1928 B	kPa	kestää	300	
Vetolujuus	EN 12311-1				
		N/ 50 mm	750	600	900
– pitkittäinen		N/ 50 mm	550	400	700
Venymä	EN 12311-1				
		%	40	25	55
– poikittainen		%	40	25	55
Naulanvarren repäisylujuus	EN 12310-1				
		N	250	150	350
– pitkittäinen		N	300	150	450
– poikittainen					
Puhkaisulujuus, staattinen	EN 12370 A	kg	NPD		
Puhkaisulujuus, dynaaminen	EN 12691	mm	NPD		
Kylmätaivutettavuus	EN 1109				
		- pinta	°C	-20	-20
- pohja		°C	-20	-10	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna	EN 1296/ 1109				
		- pinta	°C	-15	-10
- pohja		°C	-10	0	
Sirokkeen kiinnipysyvyys	EN 12039	%	8	0	30
Lämmönkestävyys	EN 1110	°C	80	80	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	EN 1296/1110	°C	80	80	
Dimensio- ja muodonmuutokset	EN 1107-2	%	0,3		0,6
Vaaralliset aineet <sup>2)</sup>			Ei vaarallisia aineita		

1 )Katso tarkemmat yksityiskohdat: [www.kerabit.fi](http://www.kerabit.fi)

2) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

NPD = no performance determined, ominaisuutta ei ole testattu