Teknisk data - KERABIT 700 UB (klisterkant)

CE

Kerabit
Puistokatu 25 – 27, 08150 Lohja
10
001.CPR.31094

Kerabit Tuotteet

Vattenavledande skikt av byggpapp EN 13859–1: 2010

Produktbeskrivning	
Andvändning	Underlagsskikt för diskontinuerligt underlag
Fastsättningsmetod	Mekanisk fastsättning med varmförzinkad pappspik
Stomme	Polyesterfilt
Asfalt	SBS- elastomerasfalt
Ovansida	PP-väv
Undersida	PP-väv

Egenskap	**Metod**	**Enhet**	**Nominellt värde**	**minimum**	**maximal**
Längd	EN 1848-1	m	30	30	-
Bredd	EN 1848-1	m	1	0,995	1,005
Nominell ytvikt	EN 1849-1	g/m²	700	665	-
Nominell tjocklek	EN 1849-1	mm	NPD	-	-
Rakhet	EN 1848-1	mm / m	uppfyller	-	45/15
Prestandadeklaration Nr			001.CPR.31094		
AVCP-klass			3		
Intyg av fabrikens egen tillverkningskontroll			-		

Brand egenskap	**Metod**	**Klassificering**	**Brandklass**
Reaktion mot brand	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	F

Egenskap	**Metod**	**Enhet**	**EN 13859–1**	**minimum**	**maximal**
Vattentäthet	EN 1928 A	mm	W1		
Draghållfasthet - längdriktning - tvärriktning	EN 12311-1	 N/ 50 mm N/ 50 mm	 600 400	 500 300	 700 500
Töjning - längdriktning - tvärriktning	EN 12311-1	 % %	 40 52	 32 42	 48 62
Rivhållfasthet för spik - längdriktning - tvärriktning	EN 12310-1	 N N	 200 210	 160 160	 240 260
Långtidshållbarhet: *					
* Vattentäthet	EN 1928 A	mm	W1	200	
* Draghållfasthet - längdriktning - tvärriktning	EN 12311–1	 N/50 mm N/50mm	 NPD NPD		
* Töjning - längdriktning - tvärriktning	EN 12311–1	 % %	 NPD NPD		
Böjlighet vid låg temperatur	EN 1109	°C	-20	-20	
Farliga ämnen[1)]			Inga farliga ämnen		

1) innehåller ej asbest eller stenkolstjära
*efter åldring

NPD = no performance determined, ingen egenskap har fastställts

V6 9/26

Testresultat vid sidan om EN 13859–1					
Egenskap	**Metod**	**Enhet**	**Nominell värde**	**minimum**	**maximal**
Vattenabsortionsförmåga	VTT-M-06-00058	g/m²	145		
Genomtrampningstålighet vid montage max c/c 1200 mm	SP 0487	kN	>2,2		

Montering	**Klass** (Toimivat Katot, RIL- 107)
Direkt över takstolarna och hänger fritt däremellan	AKV
Träunderlag	AKK 1

Denna publikation har granskats så noggrant som möjligt. Vi tar dock inget ansvar för eventuella fel eller för direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av felaktig tillämpning av informationen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Den senaste versionen av dokumentet finns på kerabit.fi/tuotteet.