

Teknisk data - KERABIT Titan



Kerabit Oy
Puistokatu 25-27, 18150 Lojo, Finland
19
002.CPR.Titan

Kerabit
Tuotteet

Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak EN 13707: 2014

Produktbeskrivning					
Andvändning	Enlagstäckning för taklutning 1:2 - 1:20 (2,86° - 26,6°) På taklutning 1:15 - 1:20 måste användas underlagspapp				
Fastsättningsmetod	Mekanisk fastsättning med varmförzinkad pappspik				
Stomme	Förstärkt polyesterfilt				
Asfalt	SBS-elastomerasfalt				
Ovansida	Skiffer- och/eller mineralgranulat				
Undersida	Sand				
Egenskap	Metod	Enhet	Nominell värde	minimum	maximal
Längd	EN 1848-1	m	8	-	-
Bredd	EN 1848-1	m	1	0,995	1,005
Nominell ytvikt	svart andra färger	EN 1849-1	g/m ²	4400	1,005
				3940	4180
Nominell tjocklek	EN 1849-1	mm	3,4	3,1	3,7
Rakhet	EN 1848-1	mm / m	uppfyller		16/8
Synliga fel	EN 1850-1	-	inga fel		
Prestandadeklaration Nr				002.CPR.Titan	
AVCP-klass				2+	
Intyg av fabriken egen tillverkningskontroll				0809-CPR-1030	
Brand egenskap	Metod	Klassificering	Brandklass		
Reaktion mot brand	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD		
Utvändig brandpåverkan	ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)		
Egenskap	Metod	Enhet	Nominell värde	minimum	maximal
Vattentäthet	EN 1928 B	kPa	håller	300	-
Draghållfasthet - längdriktning - tvärriktning	EN 12311-1	N/ 50 mm	750	600	900
		N/ 50 mm	550	400	700
Töjning - längdriktning - tvärriktning	EN 12311-1	%	40	25	55
		%	40	25	55
Rivhållfasthet för spik - längdriktning - tvärriktning	EN 12310-1	N	230	150	310
		N	230	150	310
Motstånd mot statisk belastning	EN 12370 A	kg	15	15	-
Slagmotstånd	EN 12691	mm	1250	1000	-
Böjlighet vid låg temperatur	EN 1109	°C	-25	-25	-
Böjlighet vid låg temperatur efter åldring	EN 1296/ 1109	°C	-15	-15	
Vidhäftning av skyddsbeläggning	EN 12039	%	8	0	30
Värmebeständighet	EN 1110	°C	80	80	-
Värmebeständighet efter åldring	EN 1296/1110	°C	80	80	
Dimensionstabilitet	EN 1107-2	%	0,3	-	0,6
Farliga ämnen ²⁾			Inga farliga ämnen		
1) visa mer information: www.kerabit.fi 2) innehåller ej asbest eller stenkolstjära			NPD = no performance determined, ingen egenskap har fastställts		