

MetalFlex itseliimautuva butyyliitiivistysnauha



22.11.2019

Kerabit MetalFlex on itseliimautuva butyyliitiivistysnauha, joka on vahvistettu metalliverkolla ja jonka yläpinta on päällystetty alumiinikalvolla. Rypytetyn alumiinikalvon ja metalliverkon ansiosta tuote venyy 40 % pituussuunnassa ja on muotoiltavissa. Alapinnassa on irrotettava suojakalvo.

Kerabit MetalFlex soveltuu useimpien rakennusmateriaalien, metallien ja muovimateriaalien kanssa käytettäväksi. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi piipunjuurten, ylösnostojen ja läpivientien sekä muiden yksityiskohtien tiivistykseen. Voidaan käyttää tiilikatoilla lyijysovitteiden sijasta. Vain ulkotiloihin.

Varastointi

Kerabit MetalFlex tulee varastoida alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessaan kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa +5...+40 °C lämpötilassa suojassa auringonvalolta. Jäätyminen ei vaikuta tuotteen ominaisuuksiin.



Tuote on suositeltavaa asentaa 12 kk kuluessa valmistuspäivämäärästä.

Asennus

Asennuslämpötilan tulee olla vähintään +5 °C.

Asennusalustan tulee olla puhdas, kuiva, sileä ja pölytön. Huokoisille alustoille suositellaan pohjustuskäsittelyä. Tartunta tulee varmistaa telalla tai vastaavalla painamalla. Katso erillinen asennusohje.

Tekniset tiedot

Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas		
Alkuperämaa	Italia		
Koostumus	Yläpinnassa alumiinikalvo, metalliverkolla vahvistettu butyyli, irrotettava suojakalvo		
Värit			
	Tummanharmaa	Tiilenpunainen	
Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo
Leveys		mm	300
Pituus		m	5
Paksuus		mm	noin 1,7
Määrä paketissa		rll	4
Määrä lavalla		rll	192
Vetolujuus pit./poik.s.	EN 12311-1	N/50 mm	300/450
Venymä max. pit./poik.s.	EN 12311-1	%	45/20
Kuorintalujuus (180°)	ASTM D 1000	N/cm	22
Tartuntalujuus	ASTM D 2979	N	8,0
Käyttölämpötila		°C	-30...+90
Asennuslämpötila		°C	+5...+40
Palotekninen käyttäytyminen	EN 11925-2; EN 13501-1	luokka	E