

Tekniset tiedot - KERABIT 3200 UTL FLEECE



Kerabit Oy
Puistokatu 25-27, 08150 Lohja, Finland
19
003.CPR.55511

Kerabit
Tuotteet

Bitumiset vedeneristyskermit EN 13707			Epäjatkuvien katteiden aluskatteet EN 13859-1				
Bitumiset höyrynsulut EN 13970							
Tuotekuvaus							
Käyttö	Aluskermi monikermikatteissa (TL 2), epäjatkuvien katteiden aluskate (AKE, AKK 1), höyrynsulkukermi (BH 1)						
Kiinnitystapa	Kiinnitetään alustaan hitsaamalla ja tarvittaessa myös mekaanisesti						
Tukikerros	Vahvistettu polyesterihuopa						
Pinta- ja hitsausmassa	SBS-kumibitumi						
Yläpinta	PP-kuitukangas						
Alapinta	SBS-hitsausbitumi ja sulatettava muovi kalvo						
Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo			minimi	maksimi
Pituus	EN 1848-1	m	10			-	-
Leveys	EN 1848-1	m	1			0,995	1,005
Suoruus	EN 1848-1	mm / m	täyttyy				20/10
Nimellispaino	EN 1849-1	g/m ²	3200			3040	-
Nimellispaksuus	EN 1849-1	mm	2,6			2,4	3,0
Näkyvät virheet	EN 1850-1	-	ei virheitä				
Suoritusasoilmoitus nro			003.CPR.55511				
AVCP-luokka			2+	3			
Tehtaan sisäisen laadunvalvontatodistuksen numero			0809-CPR-1030	-			
Palo-ominaisuus	Menetelmä	Luokitus	Paloluokka				
Palokäyttäytyminen	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD				
Ulkopuolisen palon kestävyys	ENV 11872 ²⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)				
Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	EN 13707	EN 13970	EN 13859-1	minimi	maksimi
Vesitiiviys	EN 1928 B EN 1928 A	kPa mm	kestää	kestää	W1	300 200	
Vetolujuus – pitkittäinen – poikittainen	EN 12311-1	N/ 50 mm N/ 50 mm	750 550	750 550	750 550	600 400	900 700
Venymä	EN 12311-1	%	40	40	40	25	55
Naulanvarren repäisylujuus – pitkittäinen – poikittainen	EN 12310-1	N N	250 300	250 300	250 300	150 150	350 450
Puhkaisulujuus, staattinen	EN 12370 A EN 12370 B	kg kg	15				
Puhkaisulujuus, dynaaminen	EN 12691	mm	1200/900**	1200/900**	1200/900**	1000/700	
Pitkäaikaiskestävyys: *							
*Vesihöyrynläpäisy	EN 1296/1931	m		NPD			
*Vesitiiveys	EN 1928 B	kPa/mm			W1	60/200	
*Vetolujuus – pitkittäinen – poikittainen	EN 12311-1	N/ 50 mm N/ 50 mm			400 300	320 220	480 380
*Venymä	EN 12311-1	%			30	20	40
*Kylmätaivutettavuus - pinta - pohja	EN 1296/1109	°C °C	-15 -10			-10 0	
*Lämmönkestävyys	EN 1296/1110	°C	80			80	
*Kemiallinen kestävyys	EN 1847/EN 1931			NPD			
Kylmätaivutettavuus - pinta - pohja	EN 1109	°C	-20 -20	-20 -20	-20 -20	-20 -10	
Vesihöyrynvastus	EN 1931	m ² sPa/kg		2,2 x 10 ¹²		2 x 10 ¹²	
Lämmönkestävyys	EN 1110	°C	80	80	80	80	
Dimensiostabiileetti	EN 1107–1	%	0,3	0,3	0,3		0,6
Vaaralliset aineet ³⁾			Ei vaarallisia aineita				
1) koskee vain AVCP- luokkaa 2+			NPD = no performance determined, ominaisuutta ei ole testattu				
2) Katso tarkemmat yksityiskohdat: www.kerabit.fi/tuotteet			*tuote testattu vanhennuksen jälkeen				
3) ei sisällä asbestia tai kivihiiliterästä			** mittauskohta hitsausbitumi/pohiahiekka				
			V3 9/26				

V3 9/26

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.