

# Tekniset tiedot - KERABIT 3300 UTL Neo



**Kerabit Oy**  
Puistokatu 25–27, 08150 Lohja, Finland  
**19**  
003.CPR.55518

**Kerabit**  
Tuotteet

Bitumiset vedeneristyskermit EN 13707

Bitumiset höyrynsulut EN 13970

Epäjatkuvien katteiden aluskatteet EN 13859-1

## Tuotekuvaus

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttö                   | Aluskermi monikermikatteissa (TL2), epäjatkuvien katteiden aluskate (AKE, AKK1), höyrynsulkukermi (BH1) |
| Kiinnitystapa            | Kiinnitetään alustaan hitsaamalla ja tarvittaessa myös mekaanisesti                                     |
| Tukikerros               | Vahvistettu polyesterihuopa                                                                             |
| Pintaus- ja hitsausmassa | SBS-kumibitumi + mäntyöljy                                                                              |
| Yläpinta                 | Hiekka                                                                                                  |
| Alapinta                 | SBS-hitsausbitumi ja sulatettava muovi kalvo                                                            |

| Ominaisuus      | Menetelmä | Yksikkö | Nimellisarvo | minimi | maksimi |
|-----------------|-----------|---------|--------------|--------|---------|
| Pituus          | EN 1848-1 | m       | 10           | -      | -       |
| Leveys          | EN 1848-1 | m       | 1            | 0,995  | 1,005   |
| Nimellispaino   | EN 1849-1 | g/m²    | 3300         | 3135   | -       |
| Nimellispaksuus | EN 1849-1 | mm      | 2,5          | 2,3    | 2,7     |
| Suoruus         | EN 1848-1 | mm / m  | täyttyy      |        | 20/10   |
| Näkyvät virheet | EN 1850-1 | -       | ei virheitä  |        |         |

Suoritusasoilmoitus nro

003.CPR.55518

AVCP- luokka

2+

3

Tehtaan sisäisen laadunvalvontatodistuksen numero

0809-CPR-1030

-

| Palo-ominaisuus              | Menetelmä               | Luokitus   | Paloluokka             |
|------------------------------|-------------------------|------------|------------------------|
| Palokäyttäytyminen           | EN ISO 11925-2          | EN 13501-1 | NPD                    |
| Ulkopuolisen palon kestävyys | ENV 11872 <sup>2)</sup> | EN 13501-5 | B <sub>ROOF</sub> (t2) |

| Ominaisuus                                                     | Menetelmä                    | Yksikkö              | EN 13707   | EN 13859-1 | EN 13970               | minimi                 | maksimi    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|------------|------------------------|------------------------|------------|
| Vesitiiviys                                                    | EN 1928 B<br>EN 1928 A       | kPa<br>mm            | kestää     | W1         | kestää                 | 300<br>200             |            |
| Vetolujuus<br>– pitkittäinen<br>– poikittainen                 | EN 12311-1                   | N/ 50 mm<br>N/ 50 mm | 750<br>550 | 750<br>550 | 750<br>550             | 600<br>400             | 900<br>700 |
| Venymä                                                         | EN 12311-1                   | %                    | 40         | 40         | 40                     | 25                     | 55         |
| Naulanvarren repäisylujuus<br>– pitkittäinen<br>– poikittainen | EN 12310-1                   | N<br>N               | 250<br>250 | 250<br>250 | 250<br>250             | 150<br>150             | 350<br>350 |
| Puhkaisulujuus, staattinen                                     | EN 12370 A<br>EN 12370 B     | kg<br>kg             | 20         | NPD        |                        | 15                     |            |
| Puhkaisulujuus, dynaaminen                                     | EN 12691                     | mm                   | 800        | 800        | 800                    | 800                    |            |
| Pitkäaikaiskestävyys: *                                        |                              |                      |            |            |                        |                        |            |
| *Vesihöyrynläpäisy                                             | EN 1296/1931                 | m                    |            |            | NPD                    |                        |            |
| *Vesitiiveys                                                   | EN 1928 A                    | mm                   |            | W1         |                        | 200                    |            |
| *Kemikaalikestävyys                                            | EN 1847/1928<br>EN 1847/1931 |                      |            |            | NPD                    |                        |            |
| *Kylmätaivutettavuus<br>- pinta<br>- pohja                     | EN 1296/1109                 | °C<br>°C             | -15<br>-10 | -15<br>-10 |                        | -10<br>0               |            |
| *Lämmönkestävyys                                               | EN 1296/1110                 | °C                   | 80         |            |                        | 80                     |            |
| Kylmätaivutettavuus<br>- pinta<br>- pohja                      | EN 1109                      | °C                   | -20<br>-20 | -20<br>-20 | -20<br>-20             | -20<br>-10             |            |
| Vesihöyrynvastus                                               | EN 1931                      | m²sPa/kg             |            |            | 1,5 x 10 <sup>12</sup> | 1,5 x 10 <sup>12</sup> |            |
| Lämmönkestävyys                                                | EN 1110                      | °C                   | 80         | 80         | 80                     | 80                     |            |
| Dimensiostabiliiteetti                                         | EN 1107–1                    | %                    | 0,3        | 0,3        | 0,3                    |                        | 0,6        |

Vaaralliset aineet<sup>3)</sup>

Ei vaarallisia aineita

1) koskee vain AVCP- luokkaa 2+

2) Katso tarkemmat yksityiskohdat: [www.kerabit.fi](http://www.kerabit.fi)

3) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

NPD = no performance determined, ominaisuutta ei ole testattu  
\*tuote testattu vanhenneksen jälkeen

V6 9/26

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta [kerabit.fi/tuotteet](http://kerabit.fi/tuotteet).