

# KERABIT JUURISUOJAKERMI (rotskyddsmembran)



**Kerabit Oy**  
Puistokatu 25-27, 08150 Lojo, Finland  
**17**  
002.CPR.16020

**Kerabit**  
Tuotteet

Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak EN 13707: 2014

Produktbeskrivning	
Andvändning	Membran mot genomgång av rötter Motstånd mot genomgång av rötter testat enligt EN 13948 (FLL- procedur)
Fastsättningsmetod	Fästning utförs med svetsning samt vid behov med mekanisk infästning
Stomme	Polyesterfilt
Asfalt	SBS- elastomerasfalt
Ovansida	Sand
Undersida	SBS- svetsasfalt och svetsfolie

Egenskap	Metod	Enhet	Nominell värde	min	max
Längd	EN 1848-1	m	10	-	-
Bredd	EN 1848-1	m	1	0,995	1,005
Nominell ytvikt	EN 1849-1	g/m <sup>2</sup>	4000	3800	-
Nominell tjocklek	EN 1849-1	mm	3,3	3,1	3,7
Rakhet	EN 1848-1	mm / m	uppfyller		20/10
Synliga fel	EN 1850-1	-	inga fel		

Prestandadeklaration Nr 002. CPR.16020

Förfarande för bedömning och kontinuitetskontroll av prestanda (AVCP- klass) 2+

Intyg av fabriken egen tillverkningskontroll 0809-CPR-1030

Brand egenskap	Metod	Klassificering	Brandklass		
Reaktion mot brand	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD		
Utvändig brandpåverkan	ENV 1187 <sup>1)</sup>	EN 13501-5	B <sub>ROOF</sub> (t2)		

Egenskap	Metod	Enhet	Nominell värde	min	max
Vattentäthet	EN 1928 B	kPa	håller	300	-
Draghållfasthet	EN 12311-1				
- längdriktning		N/ 50 mm	750	600	900
- tvärriktning	N/ 50 mm		550	400	700
Töjning	EN 12311-1				
- längdriktning		%	40	25	55
- tvärriktning	%	40		25	55
Rivhållfasthet för spik	EN 12310-1				
- längdriktning		N	250	150	350
- tvärriktning	N	300		150	450
Motstånd mot statisk belastning	EN 12370 A	kg	20	15	
Slagmotstånd	EN 12691	mm	1000	800	
Böjlighet vid låg temperatur	EN 1109				
- yta		°C	-20	-20	
- botten	°C	-20		-10	
Böjlighet vid låg temperatur efter åldring	EN 1296/1109				
- yta		°C	-15	-10	
- botten	°C	-10		0	
Värmebeständighet	EN 1110	°C	80	80	
Värmebeständighet efter åldring	EN 1296/1110	°C	80	80	
Dimensionstabilitet	EN 1107-2	%	0,3		0,6
Motstånd mot genomgång av rötter	EN 13948	-	uppfyller		

Farliga ämnen<sup>2)</sup> Inga farliga ämnen

NPD = no performance determined, ingen egenskap har fastställts  
 1)Se produktdokument  
 2) innehåller ej asbest eller stenkoltjära V2 5/23