

KERABIT JUURISUOJAKERMI (rotskyddsmembran)



Kerabit Oy
Puistokatu 25-27, 08150 Lojo, Finland
17
003.CPR.16020

Kerabit
Tuotteet

Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak EN 13707: 2004+A2:2009

Produktbeskrivning					
Andvändning	Membran mot genomgång av rötter Motstånd mot genomgång av rötter testat enligt EN 13948 (FLL- procedur)				
Fastsättningsmetod	Fästning utförs med svetsning samt vid behov med mekanisk infästning				
Stomme	Polyesterfilt				
Asfalt	SBS- elastomerasfalt				
Ovansida	Sand				
Undersida	SBS- svetsasfalt och svetsfolie				
Egenskap	Metod	Enhet	Nominellt värde	min	max
Längd	EN 1848-1	m	10	-	-
Bredd	EN 1848-1	m	1	0,995	1,005
Nominell ytvikt	EN 1849-1	g/m²	4000	3800	-
Nominell tjocklek	EN 1849-1	mm	3,3	3,1	3,7
Rakhet	EN 1848-1	mm / m	uppfyller		20/10
Synliga fel	EN 1850-1	-	inga fel		
Prestandadeklaration Nr			003.CPR.16020		
Förfarande för bedömning och kontinuitetskontroll av prestanda (AVCP- klass)			2+		
Intyg av fabriken egen tillverkningskontroll			0809-CPR-1030		
Brandegenskap	Metod	Klassificering	Brandklass		
Reaktion mot brand	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD		
Utvändig brandpåverkan	ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)		
Egenskap	Metod	Enhet	Nominellt värde	min	max
Vattentäthet	EN 1928 B	kPa	håller	300	-
Draghållfasthet	EN 12311-1				
- längdriktning		N/ 50 mm	750	600	900
- tvärriktning		N/ 50 mm	550	400	700
Töjning	EN 12311-1				
- längdriktning		%	40	25	55
- tvärriktning		%	40	25	55
Rivhållfasthet för spik	EN 12310-1				
- längdriktning		N	250	150	350
- tvärriktning		N	300	150	450
Motstånd mot statisk belastning	EN 12370 A	kg	20	15	
Slagmotstånd	EN 12691	mm	1000	800	
Böjlighet vid låg temperatur	EN 1109				
- yta		°C	-20	-20	
- botten		°C	-20	-10	
Böjlighet vid låg temperatur efter åldring	EN 1296/1109				
- yta		°C	-15	-10	
- botten		°C	-10	0	
Värmebeständighet	EN 1110	°C	80	80	
Värmebeständighet efter åldring	EN 1296/1110	°C	80	80	
Dimensionstabilitet	EN 1107–1	%	0,3		0,6
Motstånd mot genomgång av rötter	EN 13948	-	uppfyller		
Farliga ämnen ²⁾			Inga farliga ämnen		
NPD = no performance determined, ingen egenskap har fastställts			V3 9/26		
1)Se produktdokument					
2) innehåller ej asbest eller stenkolsjära					

Denna publikation har granskats så noggrant som möjligt. Vi tar dock inget ansvar för eventuella fel eller för direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av felaktig tillämpning av informationen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Den senaste versionen av dokumentet finns på kerabit.fi/tuotteet