

PRESTANDEKLARATION

Nro. 001.CPR.55557

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit 4000 BASE

2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Produktnummer
1 x 10 m	55527

3. Avsedda användning:

Underlagskikt i flerskiktstäckning (EN 13707)
Bitumenbaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd (EN 13969)
Ångspärrar av bitumen (EN 13970)

4. Tillverkare:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo
P. +358 10 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-systemet:

AVCP 2+ (EN 13707, EN 13969)
AVCP 3 (EN 13970)

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

AVCP 2+:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0819 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

AVCP 3:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (grundad på den stickprovstagning som utförts av tillverkaren), typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation	
Utvändig brandpåverkan	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2014 EN 13969: 2007	
Reaktion mot brand	NPD		
Vattentäthet	tät		
Draghållfasthet			
- längdriktning	700 N/50 mm, ± 100		
- tvärriktning	500 N/50 mm, ± 100		
Brottöjning	40 %, ± 15		
Statisk last	15 kg		
Slagmotstånd	800 mm		
Rivhållfasthet för spik			
- längdriktning	200 N, ± 50		
- tvärriktning	250 N, ± 100		
Köldflexibilitet		EN 13970: 2005	
- yta	- 20 °C		
- undersida	- 10 °C		
Farliga ämnen ¹⁾	Inga farliga ämnen		
Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion mot brand	NPD		EN 13970: 2005
Vattentäthet	tät		
Draghållfasthet			
- längdriktning	750 N/50 mm, ± 150		
- tvärriktning	550 N/50 mm, ± 150		
Brottöjning	40 %, ± 15		
Slagmotstånd	800 mm		
Skjuvhållfasthet	NPD		
Köldflexibilitet			
- yta	-20 °C		
- undersida	-10 °C		
Rivhållfasthet för spik			
- längdriktning	250 N, ± 100		
- tvärriktning	300 N, ± 150		
Ånggenomgångsmotstånd efter åldring	NPD		
Kemikaliebeständighet	NPD		
Ånggenomgångsmotstånd	2,3 x 10 ¹² m ² sPa/kg		
Farliga ämnen ¹⁾	Inga farliga ämnen		
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)			

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstjära

10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 19.4.2018



Pertti Nurmi
Utvecklingschef
Nordic Waterproofing Oy