

Teknisk data - KERABIT 5000 (K-PS 300/5000)



Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25-27, 08150 Lojo, Finland
06
002.CPR.15616.2014-03-17



Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak EN 13707: 2014

Produktbeskrivning	
Andvändning	Enskiktsprodukt för taktäckning
Fastsättningsmetod	Mekanisk fastsättning och/eller klistring med varmasfalt (helklistring eller sträng- och skarvklistring)
Stomme	Förstärkt polyesterfilt
Asfalt	SBS-elastomerasfalt
Ovansida	Skiffer- och/eller mineralgranulat
Undersida	Sand

Egenskap	Metod	Enhet	Nominell värde	min	max
Längd	EN 1848-1	m	8	-	-
Bredd	EN 1848-1	m	1	0,995	1,005
Nominell ytvikt	EN 1849-1	g/m ²	5000	4750	-
Nominell tjocklek	EN 1849-1	mm	4,3	4,1	4,5
Rakhet	EN 1848-1	mm / m	uppfyller		20/10
Synliga fel	EN 1850-1	-	inga fel		

Prestandadeklaration Nr	002.CPR.15616.2014-03-17
AVCP-klass	2+
Intyg av fabriken egen tillverkningskontroll	0809-CPR-1030

Brand egenskap	Metod	Klassificering	Brandklass		
Reaktion mot brand	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	F		
Utvändig brandpåverkan	ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)		

Egenskap	Metod	Enhet	Nominell värde	min	max
Vattentäthet	EN 1928 B	kPa	håller	500	
Draghållfasthet	EN 12311-1				
- längdriktning		N/ 50 mm	1200	950	1450
- tvärriktning		N/ 50 mm	1200	950	1450
Töjning	EN 12311-1				
- längdriktning		%	25	15	35
- tvärriktning		%	25	15	35
Rivhållfasthet för spik	EN 12310-1				
- längdriktning		N	600	500	700
- tvärriktning		N	1000	1150	850
Motstånd mot statisk belastning	EN 12370 A	kg	20	15	
Slagmotstånd	EN 12691	mm	1500	1000	
Skjuvningshållfasthet i fogar	EN 12317-1	N/50 mm	800	600	1000
Fläkningshållfasthet i fogar	EN 12316-1	N/50 mm	NPD*		
Böjlighet vid låg temperatur	EN 1109				
- yta		°C	-25	-25	
- botten		°C	-25	-25	
Böjlighet vid låg temperatur efter åldring	EN 1296/ 1109				
- yta		°C	-15	-15	
- botten		°C	-15	-15	
Vidhäftning av skyddsbeläggning	EN 12039	%	8	0	30
Värmebeständighet	EN 1110	°C	80	80	
Värmebeständighet efter åldring	EN 1296/1110	°C	80	80	
Dimensionstabilitet	EN 1107-2	%	0,2		0,3
Permeabilitet för vattenånga	EN 1931	μ	20 000		
Vattentäthet efter töjning vid låg temperatur	EN 13897	%	NPD		

Farliga ämnen²⁾ Inga farliga ämnen

1) visa mer information: www.kerabit.fi

2) innehåller ej asbest eller stenkolstjära

NPD = no performance determined, ingen egenskap har fastställts