

Tekniset tiedot - KERABIT 2400 UB (tarrareuna)



Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25–27, 08150 Lohja, Finland
23
002.CPR.55224



Bitumiset vedeneristyskermit EN 13707:2004+A2:2009

Bitumiset höyrynsulut EN 13970: :2004+A1:2006

Epäjatkuvien katteiden aluskatteet EN 13859-1: 2010

Tuotekuvaus							
Käyttö	Aluskermi monikermikatteissa (TL 3), epäjatkuvien katteiden aluskate (AKE, AKK1), höyrynsulkukermi (BH 3)						
Kiinnitystapa	Mekaaninen						
Tukikerros	Vahvistettu polyesterihuopa						
Pintaumassa	SBS- kumibitumi						
Ylä- ja alapinta	Hiekka						
Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo		minimi	maksimi	
Pituus	EN 1848-1	m	10		-	-	
Leveys	EN 1848-1	m	1,0		0,995	1,005	
Nimellispaino	EN 1849-1	g/m²	2400		2280	-	
Nimellispaksuus	EN 1849-1	mm	2,1		1,9	2,3	
Suoruus	EN 1848-1	mm/ m	täyttyy			20/10	
Näkyvät virheet	EN 1850-1	-	ei virheitä				
Suoritusasoilmoitus nro			002.CPR.55224				
AVCP- luokka			2+	3			
Tehtaan sisäisen laadunvalvontatodistuksen numero			0809-CPR-1030	-			
Palo-ominaisuus	Menetelmä	Luokitus	Paloluokka				
Palokäyttäytyminen	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD				
Ulkopuolisen palon kestävyys	ENV 1187 ²⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)				
Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	EN 13707	EN 13970	EN 13859-1	minimi	maksimi
Vesitiiviys	EN 1928 B EN 1928 A	kPa kPa	kestää	kestää	W1	200 0,2	
Vetolujuus – pitkittäinen – poikittainen	EN 12311-1	N/ 50 mm N/ 50 mm	600 400	600 400	600 400	400 300	800 500
Venymä – pitkittäinen – poikittainen	EN 12311-1	% %	35 35	35 35	35 35	20 20	50 50
Naulanvarren repäisylujuus – pitkittäinen – poikittainen	EN 12310-1	N N	150 250	150 250	150 250	130 130	170 300
Puhkaisulujuus, staattinen	EN 12370 A	kg	20			15	
Puhkaisulujuus, dynaaminen	EN 12691	mm	1000	1000	1000	800	
Pitkäaikaiskestävyys: *							
*Vesihöyrynläpäisy	EN 1296/1931	m		NPD			
*Vesitiiveys	EN 1928 A	kPa			W1	0,2	
*Vetolujuus – pitkittäinen – poikittainen	EN 12311–1	N/50 mm N/50mm			400 320	320 240	480 400
*Venymä	EN 12311-1	%			30	20	45
*Kemikaalikestävyys	EN 1847/1931			NPD			
*Kylmätaivutettavuus	EN 1296/1109	°C	-20			-10	
*Lämmönkestävyys	EN 1296/1110	°C	80	80	80	80	
Kylmätaivutettavuus	EN 1109	°C	-25	-25	-25	-20	
Vesihöyrynvastus	EN 1931	m²sPa/kg		1,5 x 10 ¹²		1 x 10 ¹²	
Lämmönkestävyys	EN 1110	°C	80	80	80	80	
Dimensiostabiiletti	EN 1107–1	%	0,3	0,3	0,3		0,6
Vaaralliset aineet ³⁾			Ei vaarallisia aineita				
1) koskee vain AVCP- luokkaa 2+			NPD = no performance determined, ominaisuutta ei ole testattu				
2)Katso tarkemmat yksityiskohdat: www.kerabit.fi/tuotteet			*tuote testattu vanhennuksen jälkeen				
3) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa							

V2 09/20

V2 09/26

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.