

Kerabit

Kerabit BIL 105/85

Päivitetty 17.7.2015 Tulostettu 5.2.2025

Kerabit BIL 105/85 Kallasfalt är en svart bitumenlösning som stryks på kall, har en tjock konsistens och innehåller vidhäftningsämnen.

Rör om före användning. Produkten är inte avsedd för användning inomhus.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Danmark
Torktid	3 - 4 timmar vid +20 °C
Åtgång	0,3 - 0,5 l / m ²
Storlekar	5 och 10 l

Ytterligare information

Användningsområde

Som fuktisolering av betong- och murytor. Produkten är inte avsedd för användning inomhus.

Bruksanvisning

Borsta ytan ren från lösa partiklar och smuts. Förbehandla därefter ytorna med Kerabit BIL 20/85 Bitumenlösning / Primer. Stryk ytan två gånger med BIL 105/85 Kallasfalt med borste, roller eller spruta. Förbrukning 0,3 - 0,5 l/m² per strykning. Låt ytan torka helt före ny behandling. Torktid 3 - 4 timmar vid +20 °C. Arbetsredskapen rengöres med lackbensin / alifatnafta.

Lagerhållning

Förvaras i sluten förpackning på torrt ställe och skyddas mot solljus. Förvaras i rumstemperatur 1 dygn före användning.

Miljöskydd

Flytande avfall skall inte hällas ut i avloppet. Avfall i vätskeform ska levereras till samlingsplats för problemavfall. Tomma, torra förpackningar kan lämnas till återvinning eller om sådan möjlighet saknas till allmän avfallsplats.