Kerabit BIL 105/85

Päivitetty 24.4.2025 Tulostettu 4.11.2026



Kerabit BIL 105/85 Kallasfalt är en svart bitumenlösning som stryks på kall, har en tjock konsistens och innehåller vidhäftningsämnen.

Rör om före användning. Produkten är inte avsedd för användning inomhus.

Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Danmark
Torktid	3 - 4 timmar vid +20 °C
Åtgång	0,3 - 0,5 l / m²
Storlekar	5 och 10 l

Ytterligare information

Användningsområde

Som fuktisolering av betong- och murytor. Produkten är inte avsedd för användning inomhus.

Bruksanvisning

Borsta ytan ren från lösa partiklar och smuts. Förbehandla därefter ytorna med Kerabit BIL 20/85 Bitumenlösning / Primer. Stryk ytan två gånger med BIL 105/85 Kallasfalt med borste, roller eller spruta. Förbrukning 0,3 - 0,5 l/m² per strykning. Låt ytan torka helt före ny behandling. Torktid 3 - 4 timmar vid +20 °C. Arbetsredskapen rengöres med lackbensin / alifatnafta.

Lagerhållning

Förvaras i sluten förpackning på torrt ställe och skyddas mot solljus. Förvaras i rumstemperatur 1 dygn före användning.

Miljöskydd

Flytande avfall skall inte hällas ut i avloppet. Avfall i vätskeform ska levereras till insamlingsplats för problemavfall. Tomma, torra förpackningar kan lämnas till återvinning eller om sådan möjlighet saknas till allmän avfallsplats.

Denna publikation har granskats så noggrant som möjligt. Vi tar dock inget ansvar för eventuella fel eller för direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av felaktig tillämpning av informationen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Den senaste versionen av dokumentet finns på kerabit.fi/tuotteet.