

# Kerabit

## Kerabit Taklim

Päivitetty 24.4.2025 Tulostettu 4.7.2026

Kerabit Taklim används för fogning / skarvning av bitumenmembran och takshingel. Limmet rinner inte och är värmebeständigt.

Rör om före användning.



## Teknisk information

<b>Tillverkare / Uppdragsgivare</b>	Kerabit Oy, Lojo fabrik
<b>Ursprungsland</b>	Danmark
<b>Torktid</b>	1-14 dagen beroende på lagrets tjocklek
<b>Åtgång</b>	ca. 1 l / m <sup>2</sup> (tjocklek ca. 1 mm)
<b>Storlekar</b>	tub 0,31 l, burkar 1 l, 5 l och 10 l

## Ytterligare information

### Användningsområde

Fogning / skarvning av bitumenmembran, takshingel och olika typer av takmaterial och tätning av genomföringar.

### Bruksanvisning

Applicera limmet på väl rengjorda ytor. Låt lösningsmedlet i limmet avdunsta 15 min och tryck ytorna tätt mot varandra. Förbehandla porösa och dammiga underlag med Kerabit BIL 20/85 Bitumenlösning / Primer för att förbättra vidhäftningen. Åtgång ca 1 l/m<sup>2</sup>. Yttorr efter ca 5 timmar vid +20 oC, och helt torr efter 1 - 14 dygn beroende på lagrets tjocklek. Arbetstemperatur +5 till +50 °C vid limning av tätskikt och shingel. Efterpressning av skarvar bör ske några timmar efter ihopläggning för bästa resultat. Arbetsredskapen kan rengöras med lackbensin/alifatnafta.

### Miljöskydd

Flytande avfall skall inte hällas ut i avloppet. Avfall i vätskeform ska levereras till insamlingsplats för problemavfall. Tomma, torra förpackningar kan lämnas till återvinning eller om sådan möjlighet saknas till allmän avfallsplats.