


Kerabit

Kerabit Bitumen block BIP 95/35

Päivitetty 23.4.2025 Tulostettu 9.7.2026

Bitumen block är blåst bitumen (BIP 95/35) som används för fuktisolering och limning av bitumenmembran.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Tyskland
Åtgång	1,0 - 2,0 kg / m ²
Förpackningar / pall	40 pkg
Vikt / förpackning	25 kg
Vikt / pall	1000 kg

Ytterligare information

Genomträngning, 25 °C (1/10 mm)	30...40
Uppmjukningspunkt	90...100 °C
Densitet, 25 °C	1000 - 1100 kg/m ³
Brottpunkt, °C	< -20
Löslighet, %	> 99,5
Flampunkt, °C	> 250
Massaförändring, %	< 0,5

Användningsområden

Blåst bitumen används varm för strykning eller sprayning i fuktisoleringar samt limning av bitumenmembran.

Hantering och lagring

Bitumen är ett stelt ämne vid normala temperaturer. Den förvaras varm eller värms upp, i till exempel en bitumengryta, till hanterbar temperatur då den ska användas. Långvarig varmförvaring bör undvikas då produkten eventuell kan stelna. Under den varma årstiden bör bitumenflaken förvaras i skugga och undan solljuset.

Miljö

Bitumen är inte miljöfarligt. Små fasta rester kan lämnas på soptippen. Vid stora mängder bör du rådgöra med kommunen.