

Kerabit

Kerabit Gatulagningsmassa

Päivitetty 28.4.2015 Tulostettu 3.7.2024

Gatulagningsmassan är en elastisk gummiinnehållande fogmassa som stryks ut varm, fri från lösningsmedel och hälsofarliga ämnen.



Teknisk information

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Tillverkare / Uppdragsgivare | Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik |
| Ursprungsland | Finland |
| Åtgång | ändamålet med |
| Förpackningar / pall | 49 st |
| Vikt / förpackning | 22,5 kg |
| Vikt / pall | 1127,5 kg |

Ytterligare information

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Densitet | ca. 1300 kg / m ³ |
| Penetration, 25 °C | 25...55 1/10 mm |
| Mjuktpunkt | 95...110 °C |
| Flampunkt | > 250 °C |

Användningsområden

För tätning av fogar i asfalt och betong samt fogar mellan räls och betongslipers.

Bruksanvisning

Gatulagningsmassan ska värmas upp i en bitumenkokare försedd med termometer, termostat och automatisk värmereglering. Temperaturen får inte överstiga 210 °C. Tätning och fyllning av sprickor sker enklast med en kanna som är avsedd för applicering av bitumen. Det är viktigt att ytorna som ska lagas är torra och dammfria. Fästningen underlättas om ytorna först värms upp eller stryks med Kerabit gummibitumenlösning.

Se mer detaljerade anvisningar i produktinformationen.