

# Kerabit

## Kerabit Gatulagningsmassa

Päivitetty 24.4.2025 Tulostettu 28.4.2026

Gatulagningsmassan är en elastisk gummiinnehållande fogmassa som stryks ut varm, fri från lösningsmedel och hälsofarliga ämnen.



### Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Åtgång	ändamålet med
Förpackningar / pall	49 st
Vikt / förpackning	22,5 kg
Vikt / pall	1127,5 kg

### Ytterligare information

Densitet	ca. 1300 kg / m <sup>3</sup>
Penetration, 25 °C	25...55 1/10 mm
Mjuktpunkt	95...110 °C
Flampunkt	> 250 °C

### Användningsområden

För tätning av fogar i asfalt och betong samt fogar mellan räls och betongslipers.

### Bruksanvisning

Gatulagningsmassan ska värmas upp i en bitumenkokare försedd med termometer, termostat och automatisk värmereglering. Temperaturen får inte överstiga 210 °C. Tätning och fyllning av sprickor sker enklast med en kanna som är avsedd för applicering av bitumen. Det är viktigt att ytorna som ska lagas är torra och dammfria. Fästningen underlättas om ytorna först värms upp eller stryks med Kerabit gummibitumenlösning.

Se mer detaljerade anvisningar i produktinformationen.