Kerabit Gummibitumentätning



Päivitetty 23.4.2025 Tulostettu 22.11.2026

Med Kerabit gummibitumentätning blir fogarna vattentäta och kemikalietåliga.

Med Kerabit gummibitumentätning tål fogade ringbrunnar både utvändigt och invändigt vattentryck samt tjäle. Tack vare sin sammansättning tål Kerabit gummibitumentätning varierande brunnsringsmått bättre än andra tätningar.

Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Rullstorlek	3,5 m och 14 m
Förpackningar / pall	272 st. / 68 st.
Vikt / förpackning	2,6 / 10,4 kg
Vikt / pall	722 kg

Ytterligare information

Användningsområden

Med Kerabit gummibitumentätning tätas mellanrummet mellan avloppsbrunnar, fogar i betongelement och -rör samt vertikala och horisontella fogar i fjärrvärmeelement.

Bruksanvisning

Ytorna som ska tätas rengörs från damm, smuts och lösa partiklar med en borste. Ytorna torkas vid behov med en gasbrännare, i enlighet med säkerhetsanvisningar och bestämmelser för heta arbeten. För bästa tätningsresultat rekommenderar vi att Kerabit BIL 20/85-bitumenlösning stryks på området som ska tätas.

Skär av en Kerabit bitumentätning i rätt längd innan monteringen. Tätningarna sammanfogas med snedskuren fog. Vid kallare temperaturer kan betongens eller bandets yta värmas försiktigt med en gasbrännare. Uppvärmningen av tätningsbandet är tillräckligt när dess yta blir oljig.

Kerabit bitumentätning kan lämnas vid sopstationen som blandavfall. Förpackningen och mellanliggande plast kan återvinnas.

Denna publikation har granskats så noggrant som möjligt. Vi tar dock inget ansvar för eventuella fel eller för direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av felaktig tillämpning av informationen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Den senaste versionen av dokumentet finns på kerabit.fi/tuotteet.