

Kerabit

Kerabit 2600 UB Fleece

Päivitetty 26.6.2024 Tulostettu 21.1.2025

Kerabit 2600 UB Fleece (K-MS 170/2600) on kumibituminen aluskermi (TL2), AKE ja epäjatkuvien katteiden aluskate (AKK1).

Tuotetta käytetään aluskatteena esimerkiksi konesauma- ja muille teräskatteille sekä tiilikatteille.

Tukikerroksena on vahva polyesteri. Tuotteen yläpinnassa on polypropeenikuitukangas ja alapinnassa hiekkasirote. 100 mm leveät tarrareunat ovat ylä- ja alapinnalla vastakkaisilla puolilla.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B _{ROOF} (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-MS 170/2600
Tuoteluokka	TL2, AKK1, AKE
Nimellispaksuus	2,1 mm
Nimellispaino	2600 g/m ²
Tukikerroksen paino	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Tukikerros	polyesteri
Pintatyyppi	yläpinnassa PP-kuitukangas, alapinnassa hiekkasirote
Rullakoko	1,0 x 10 m / 10 m ²
Pakkauksia / lava	31 rll
Paino / pakkaus	26 kg
Paino / lava	831 kg

Lisätiedot

Kerabit

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään epäjatkuvien katteiden aluskerminä esimerkiksi konesauma- ja muille teräskatteille, kun katon kaltevuus on vähintään 1:10 sekä tiilikatteille kun katon kaltevuus on vähintään 1:5. Hiekaton ylä ja alapinta ei naarmuta teräskatteen sinkitystä.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennoissa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Ennen asennusta kermirullat säilytetään pystyasennossa vähintään vuorokausi yli +15 °C lämpötilassa. Kermirullat avataan etukäteen oikeenemaan. Näin vältetään valmiin pinnan poimuilu. Oikenemisen vaatima aika riippuu lämpötilasta (noin 1 – 4 tuntia).

Muistilista

Kerabit 3700 UT Fleece soveltuu esimerkiksi konesaumapeltikatteiden aluskerminä käytettävän tarrareunaisen Kerabit 2600 UB Fleeceen yksityiskohtiin, kuten ylösnostoihin, jireihin ja piippuihin, mikäli hitsattavan tuotteen käyttö kohteessa on mahdollista.