

## Kerabit 1800 UB Fleece

Päivitetty 11.9.2024 Tulostettu 21.11.2024

Kerabit 1800 UB Fleece (K-MS 150/1800) on kumibituminen aluskermi, jota voidaan käyttää epäjatkuvien katteiden alla. Kerabit 1800 UB Fleece täyttää aluskermien käyttöluokat AKE, AKK1 (TL2).

Tukikerroksena on vahva polyesteri. Tuotteen ylä- ja alapinnassa on polypropeenikuitukangas. Tuotteessa on 100 mm leveät tarrareunat ylä- ja alapinnassa vastakkaisilla puolilla.



### Tekniset tiedot

|  |   |
|--|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja               | Kerabit Oy, Lohjan tehdas   |
| Alkuperämaa                              | Suomi   |
| Vaatimustenmukaisuusmerkintä             | CE  |
| Palo-ominaisuus                          | Valmistajan palotestausvakuutus   |
| Palotekninen luokitus                    | B <sub>ROOF</sub> (t2)  |
| Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteet   |
| Laadunvalvonta                           | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| SFS-merkintä                             | K-MS 150/1800   |
| Tuoteluokka                              | TL2, AKK1, AKE  |
| Nimellispaksuus                          | 1,7 mm  |
| Nimellispaino                            | 1800 g/m <sup>2</sup>   |
| Tukikerroksen paino                      | 150 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )                               |
| Tukikerros                               | polyesteri  |
| Pintatyyppi                              | ylä- ja alapinnassa PP-kuitukangas  |
| Rullakoko                                | 1,0 x 15 m / 15 m <sup>2</sup>  |
| Pakkauksia / lava                        | 24 rll  |
| Paino / pakkaus                          | 27 kg   |
| Paino / lava                             | 673 kg  |

### Lisätiedot

Tuotenumero: 55218, EAN-koodi: 6417547552185

#### Käyttökohteet

Tuotetta käytetään epäjatkuvien katteiden aluskermanä esimerkiksi konesauma- ja muille teräskatteille, kun katon kaltevuus on vähintään 1:10 sekä tiilikatteille ja bitumipaanukatteille kun katon kaltevuus on vähintään 1:5. Hiekaton ylä- ja alapinta ei naarmuta teräskatteen sinkitystä.

# Kerabit

---

## Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennoissa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Ennen asennusta kermirullat säilytetään pystyasennossa vähintään vuorokausi yli +15 °C lämpötilassa. Kermirullat avataan etukäteen oikeenemaan. Näin vältetään valmiin pinnan poimuilu. Oikenemisen vaatima aika riippuu lämpötilasta (noin 1 – 4 tuntia).

## Muistilista

**Kerabit 3700 UT Fleece** soveltuu esimerkiksi konesaumapeltikatteiden aluskermanä käytettävän tarrareunaisen Kerabit 1800 UB Fleeceen yksityiskohtiin, kuten ylösnostoihin, jireihin ja piippuihin, mikäli hitsattavan tuotteen käyttö kohteessa on mahdollista.