

Kerabit

Kerabit 1800 UB Fleece

Päivitetty 25.4.2025 Tulostettu 9.6.2026

Kerabit 1800 UB Fleece (K-MS 150/1800) on kumibituminen aluskermi, jota voidaan käyttää epäjatkuvien katteiden alla. Kerabit 1800 UB Fleece täyttää aluskermien käyttöluokat AKE, AKK1 (TL2).

Tukikerroksena on vahva polyesteri. Tuotteen ylä- ja alapinnassa on polypropeenikuitukangas. Tuotteessa on 100 mm leveät tarrareunat ylä- ja alapinnassa vastakkaisilla puolilla.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B _{ROOF} (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-MS 150/1800
Tuoteluokka	TL2, AKK1, AKE
Nimellispaksuus	1,7 mm
Nimellispaino	1800 g/m ²
Tukikerroksen paino	150 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Tukikerros	polyesteri
Pintatyyppi	ylä- ja alapinnassa PP-kuitukangas
Rullakoko	1,0 x 15 m / 15 m ²
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	27 kg
Paino / lava	673 kg

Lisätiedot

Tuotenumero: 55218, EAN-koodi: 6417547552185

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään epäjatkuvien katteiden aluskermanä esimerkiksi konesauma- ja muille teräskatteille, kun katon kaltevuus on vähintään 1:10 sekä tiilikatteille ja bitumipaanukatteille kun katon kaltevuus on vähintään 1:5. Hiekaton ylä- ja alapinta ei naarmuta teräskatteen sinkitystä.

Kerabit

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennoissa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Ennen asennusta kermirullat säilytetään pystyasennossa vähintään vuorokausi yli +15 °C lämpötilassa. Kermirullat avataan etukäteen oikeenemaan. Näin vältetään valmiin pinnan poimuilu. Oikenemisen vaatima aika riippuu lämpötilasta (noin 1 – 4 tuntia).

Muistilista

Kerabit 3700 UT Fleece soveltuu esimerkiksi konesaumapeltikatteiden aluskermanä käytettävän tarrareunaisen Kerabit 1800 UB Fleeceen yksityiskohtiin, kuten ylösnostoihin, jireihin ja piippuihin, mikäli hitsattavan tuotteen käyttö kohteessa on mahdollista.