Kerabit

Kerabit 2200 UB

Päivitetty 15.1.2026 Tulostettu 31.10.2026



Kerabit 2200 UB on tuoteluokan AKK2 kumibitumikermi, jonka tukikerroksena on lasikuituhuopa. Tuotteen ylä- ja alapinnassa on hiekkasirote. 100 mm leveät tarrareunat ylä- ja alapinnalla vastakkaisilla puolilla.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausakuutus
Palotekninen luokitus	B_{ROOF}(t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-EL 80/2200
Tuoteluokka	AKK2
Nimellispaksuus	n. 2 mm
Nimellispaino	2200 g/m²
Tukikerroksen paino	80 g/m²
Tukikerros	Lasikuituhuopa
Pintatyyppi	hiekkasirote
Rullakoko	1 x 15 m / 15 m²
Pakkauksia / lava	27 rll
Paino / pakkaus	33 kg
Paino / lava	916 kg

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään bitumipaanukatteiden aluskatteena, kun katon kaltevuus on vähintään 1:3.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Ennen asennusta kermirullat säilytetään pystyasennossa vähintään vuorokausi yli +15 °C lämpötilassa. Kermirullat avataan etukäteen oikenemaan. Näin vältetään valmiin pinnan poimuilu. Oikenemisen vaatima aika riippuu lämpötilasta (noin 1 – 4 tuntia).

Muistilista

→ Kerabit Tiivistysliima päätysaumojen saumaamiseen

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.