

Kerabit

Kerabit 2200 UB

Päivitetty 8.12.2023 Tulostettu 21.5.2024

Kerabit 2200 UB on tuoteluokan AKK2 kumibitumikermi, jonka tukikerroksena on lasikuituhuopa. Tuotteen ylä- ja alapinnassa on hiekkasirote. 100 mm leveät tarrareunat ylä- ja alapinnalla vastakkaisilla puolilla.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausakuutus
Palotekninen luokitus	B _{ROOF} (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-EL 80/2200
Tuoteluokka	AKK2
Nimellispaksuus	n. 2 mm
Nimellispaino	2200 g/m ²
Tukikerroksen paino	80 g/m ²
Tukikerros	Lasikuituhuopa
Pintatyyppi	hiekkasirote
Rullakoko	1 x 15 m / 15 m ²
Pakkauksia / lava	27 rll
Paino / pakkaus	33 kg
Paino / lava	916 kg

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään bitumipaanutteiden aluskatteena, kun katon kaltevuus on vähintään 1:3.

Kerabit

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Ennen asennusta kermirullat säilytetään pystyasennossa vähintään vuorokausi yli +15 °C lämpötilassa. Kermirullat avataan etukäteen oikeenemaan. Näin vältetään valmiin pinnan poimuilu. Oikenemisen vaatima aika riippuu lämpötilasta (noin 1 – 4 tuntia).

Muistilista

→ Kerabit Tiivistysliima päätysaumojen saumaamiseen