

Kerabit

Kerabit 2200 UB

Päivitetty 8.12.2023 Tulostettu 21.11.2024

Kerabit 2200 UB on tuoteluokan AKK2 kumibitumikermi, jonka tukikerroksena on lasikuituhuopa. Tuotteen ylä- ja alapinnassa on hiekkasirote. 100 mm leveät tarrareunat ylä- ja alapinnalla vastakkaisilla puolilla.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Tekniset tiedot

| | |
|--|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Kerabit Oy, Lohjan tehdas |
| Alkuperämaa | Suomi |
| Vaatimustenmukaisuusmerkintä | CE |
| Palo-ominaisuus | Valmistajan palotestausakuutus |
| Palotekninen luokitus | B _{ROOF} (t2) |
| Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteet |
| Laadunvalvonta | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| SFS-merkintä | K-EL 80/2200 |
| Tuoteluokka | AKK2 |
| Nimellispaksuus | n. 2 mm |
| Nimellispaino | 2200 g/m ² |
| Tukikerroksen paino | 80 g/m ² |
| Tukikerros | Lasikuituhuopa |
| Pintatyyppi | hiekkasirote |
| Rullakoko | 1 x 15 m / 15 m ² |
| Pakkauksia / lava | 27 rll |
| Paino / pakkaus | 33 kg |
| Paino / lava | 916 kg |

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään bitumipaanutteiden aluskatteena, kun katon kaltevuus on vähintään 1:3.

Kerabit

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Ennen asennusta kermirullat säilytetään pystyasennossa vähintään vuorokausi yli +15 °C lämpötilassa. Kermirullat avataan etukäteen oikenemaan. Näin vältetään valmiin pinnan poimuilu. Oikenemisen vaatima aika riippuu lämpötilasta (noin 1 – 4 tuntia).

Muistilista

→ Kerabit Tiivistysliima päätysaumojen saumaamiseen