

Kerabit 5100 T Neo

Päivitetty 28.8.2026 Tulostettu 29.8.2026

Kerabit Neo (entinen Kerabit Nature®) -tuotteiden valmistuksen aikaiset pienemmät hiilipäästöt saavutetaan mm. korvaamalla osa perinteisistä raaka-aineista uusiutuvilla ja kierrätetyillä raaka-aineilla. **Kerabit Neo - tuotteiden valmistamisen hiilipäästöt (GWPTotal) ovat perustuotteita pienemmät: tuotteesta riippuen 48 - 59 % verrattuna kansalliseen päästötietokantaan (CO2data).** Tuotteiden tekniset ominaisuudet vastaavat ympäristövaikutuksia lukuun ottamatta vastaavien perustuotteiden ominaisuuksia. Erityisen tarkkoja olemme vedeneristysominaisuuksista, niistä emme tingi!



Kerabit 5100 T Neo on tuoteluokan 2 hitsattava (K-PS 170/5000 hits.) monikerroskatteiden pintakermi.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi ja yläpinnassa liuskesirote.

Tuotteen väri on harmaa.

Olemme kehittäneet Kerabit 5100 T Neo -pintakermin ominaisuuksia

Ohuempi ja herkemmin sulava suojamuovi yhdessä alapinnan ja karvin urituksen kanssa mahdollistavat entistä nopeamman ja varmemman asennuksen.

Urituksen ansiosta suojamuovi on vain osittain kiinni hitsausbitumissa ja sulaa nopeammin ja varmemmin kuin perinteinen, kauttaaltaan kiinni bitumissa oleva suojamuovi. Näin ollen asennuksessa tarvitaan vähemmän lämpöä ja kaasunkulutus pienenee. Myös tuotteen tartuntaan vaikuttavia ominaisuuksia on parannettu.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B _{ROOF} (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-PS 170/5000 hits.
Tuoteluokka	TL2

Kerabit

Nimellispaksuus	n. 4,4 mm
Nimellispaino	5000 g/m ²
Tukikerroksen paino	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Tukikerros	polyesteri
Pintatyyppi	liuskesirote
Rullakoko	1,0 x 8 m / 8,0 m ²
Värit	harmaa
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	40 kg
Paino / lava	985 kg

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskatteiden pintakerminä.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermiä säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ylittäessä +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.