

Kerabit

Kerabit 2800 UTL

Päivitetty 14.11.2023 Tulostettu 3.7.2024

Kerabit 2800 UTL on tuoteluokan 3 raitahitsattava (K-TMS 150/2800 hits.) monikerrokatteiden aluskermi ja paineentasauskermi. Tuote toimii myös epäjatkuvien katteiden aluskatteena (AKE, AKK1) ja höyrynsulkukerminä (BH3). Soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 1:40 tai jyrkempi.

Tukikerroksena on polyesteri. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumi ja yläpinnassa on hiekkasirote.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatumustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B _{ROOF} (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-TMS 150/2800 hits.
Tuoteluokka	TL3, AKE, AKK1, BH3
Nimellispaksuus	n. 2,3 mm
Nimellispaino	2800 g/m ²
Tukikerroksen paino	150 g/m ² (+/- 5 g/m ²)
Tukikerros	polyesteri
Pintatyyppi	hiekkasirote
Rullakoko	1,0 x 10 m / 10 m ²
Pakkauksia / lava	27 rll
Paino / pakkaus	28 kg
Paino / lava	780 kg

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskatteiden aluskermanä, paineentasauskermanä, epäjatkuvien katteiden aluskatteena ja höyrynsulkukermanä.

Kerabit

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermiä säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.