

Kerabit

Kerabit 2800 UTL

Päivitetty 14.11.2023 Tulostettu 24.6.2024

Kerabit 2800 UTL on tuoteluokan 3 raitahitsattava (K-TMS 150/2800 hits.) monikerrokatteiden aluskermi ja paineentasauskermi. Tuote toimii myös epäjatkuvien katteiden aluskatteena (AKE, AKK1) ja höyrynsulkukerminä (BH3). Soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 1:40 tai jyrkempi.

Tukikerroksena on polyesteri. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumi ja yläpinnassa on hiekkasirote.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Tekniset tiedot

| | |
|--|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Kerabit Oy, Lohjan tehdas |
| Alkuperämaa | Suomi |
| Vaatumustenmukaisuusmerkintä | CE |
| Palo-ominaisuus | Valmistajan palotestausvakuutus |
| Palotekninen luokitus | B _{ROOF} (t2) |
| Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteet |
| Laadunvalvonta | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| SFS-merkintä | K-TMS 150/2800 hits. |
| Tuoteluokka | TL3, AKE, AKK1, BH3 |
| Nimellispaksuus | n. 2,3 mm |
| Nimellispaino | 2800 g/m ² |
| Tukikerroksen paino | 150 g/m ² (+/- 5 g/m ²) |
| Tukikerros | polyesteri |
| Pintatyyppi | hiekkasirote |
| Rullakoko | 1,0 x 10 m / 10 m ² |
| Pakkauksia / lava | 27 rll |
| Paino / pakkaus | 28 kg |
| Paino / lava | 780 kg |

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskatteiden aluskermanä, paineentasauskermanä, epäjatkuvien katteiden aluskatteena ja höyrynsulkukermanä.

Kerabit

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.