

Kerabit

Kerabit 5100 T

Päivitetty 23.5.2023 Tulostettu 15.1.2025

Kerabit 5100 T on tuoteluokan 2 hitsattava (K-PS 170/5000 hits.) monikerroskatteiden pintakermi.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi ja yläpinnassa liuskesirote.

Värivaihtoehdot ovat harmaa, punainen, musta, vihreä ja ruskea. Vihreä ja ruskea ovat tilaustuotteita.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Kerabit Oy, Lohjan tehdas |
| Alkuperämaa | Suomi |
| Vaatimustenmukaisuusmerkintä | CE |
| Palo-ominaisuus | Valmistajan palotestausvakuutus |
| Palotekninen luokitus | B _{ROOF} (t2) |
| Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteet |
| Laadunvalvonta | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| SFS-merkintä | K-PS 170/5000 hits. |
| Tuoteluokka | TL2 |
| Nimellispaksuus | n. 4,4 mm |
| Nimellispaino | 5000 g/m ² |
| Tukikerroksen paino | 170 g/m ² (+/- 10 g/m ²) |
| Tukikerros | polyesteri |
| Pintatyyppi | liuskesirote |
| Rullakoko | 1,0 x 8 m / 8,0 m ² |
| Värit | harmaa, punainen, musta, vihreä ja ruskea (vihreä ja ruskea ovat tilaustuotteita). |
| Pakkauksia / lava | 24 rll |
| Paino / pakkaus | 40 kg, musta 43,2 kg |
| Paino / lava | 985 kg, musta 1062 kg |

Lisätiedot

Kerabit

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskatteiden pintakerminä.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ylittäessä +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.