

Kerabit


Kerabit 5000 TL

Päivitetty 29.4.2026 Tulostettu 25.6.2026

Kerabit 5000 TL on tuoteluokan 1 raitahitsattava pintakermi (K-PS 220/5000 hits.), jota voidaan käyttää myös yksikerroskatteena kattokaltevuuksilla 1:40. Tuote toimii myös paineentasauskerminä.

Tukikerroksena on vahvistettu polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi ja yläpinnassa harmaa liuskesirote sekä 120 mm leveä sirotteeton hitsausreuna.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B _{ROOF} (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-PS 220/5000 hits.
Tuoteluokka	TL1
Nimellispaksuus	n. 4,5 mm
Nimellispaino	5000 g/m ²
Tukikerroksen paino	220 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Pintatyyppi	liuskesirote
Rullakoko	1 x 8 m / 8 m ²
Värit	harmaa
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	40 kg
Paino / lava	985 kg

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään yksikerroskatteena ja paineentasauskerminä.

Kerabit

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.