


# Kerabit

## Kerabit LESSNOX

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 5.2.2025

Kerabit LESSNOX on tuoteluokan 2 hitsattava (K-PS 170/5000 hits.) monikerroskatteiden pintakermi, joka hajottaa haitallisia typen oksideja.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi ja yläpinnassa vaaleanharmaa liuskesirote.



## Tekniset tiedot

|   |   |
|---|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja                | Kerabit Oy, Lohjan tehdas   |
| Alkuperämaa                               | Suomi   |
| Vaativuuden mukaisuusmerkintä             | CE  |
| Palo-ominaisuus                           | Valmistajan palotestausvakuutus   |
| Palotekninen luokitus                     | B <sub>ROOF</sub> (t2)  |
| Valmistajan vaatimusten mukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteet   |
| Laadunvalvonta                            | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| SFS-merkintä                              | K-PS 170/5000 hits.   |
| Tuoteluokka                               | TL 2  |
| Nimellispaksuus                           | n. 4,4 mm   |
| Nimellispaino                             | 5000 kg/m <sup>2</sup>  |
| Tukikerroksen paino                       | 170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )                               |
| Tukikerros                                | polyesteri  |
| Pintatyyppi                               | Vaaleanharmaa LESSNOX®-liuskesirote   |
| Rullakoko                                 | 1,0 x 8 m / 8,0 m <sup>2</sup>  |
| Värit                                     | Vaaleanharmaa   |
| Pakkauksia / lava                         | 24 rll  |
| Paino / pakkaus                           | 40 kg   |
| Paino / lava                              | 985 kg  |

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskatteiden pintakerminä.

# Kerabit

---

## Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ylittäessä +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.