

Kerabit

Kerabit Titan

Päivitetty 31.1.2024 Tulostettu 21.1.2025

Kerabit Titan on kehitetty erityisesti nykyaikaisille loiville pulpettikatoille. Loivilla pulpettikatoilla tuotteen ehdoton tiiveys, joustavuus ja yksityiskohtien huolellinen toteutus nousevat entistä tärkeämmiksi. Titanin ainutlaatuisen, tiiviin sauman johdosta se soveltuu jopa 1:20 kaltevuuteen saakka.

Kerabit Titan on toimiva kateratkaisu, jonka kaikki yksityiskohdat ovat varmasti tiiviit. Katteen saumat ovat 150 mm leveät ja saumoissa on erityinen naulusreuna, jonka avulla tuote on helppo naulata alustaan. Suojamuovi on helppo ja nopea irrottaa. Liimautuvat saumat tarttuvat toisiinsa kauttaaltaan tiiviisti ja yhtenäisesti. Valmiissa katteessa ei ole yhtään naulaa tai ruuvia näkyvissä!

- Maksimikaltevuus 1:2 (26,6°, 50 cm/m)
- Minimikaltevuus 1:20 (2,86°, 5 cm/m)
- kaltevuudella 1:15...1:20 tulee käyttää aluskermiä

[Katso Titan-video YouTubesta >](#)



Tekniset tiedot

| | |
|--|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Kerabit Oy, Lohjan tehdas |
| Alkuperämaa | Suomi |
| Vaatimustenmukaisuusmerkintä | CE |
| Palo-ominaisuus | Valmistajan palotestausvakuutus |
| Palotekninen luokitus | B _{ROOF} (t2) |
| Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteen |
| Laadunvalvonta | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| Tuoteluokka | TL 2 |
| Nimellispaksuus | 3,4 mm |
| Nimellispaino | 4000 - 4400 g/m ² |
| Tukikerroksen paino | 170 g/m ² (+/- 10 g/m ²) |
| Tukikerros | polyesteri |
| Pintatyyppi | liuskesirote / puhalluskuona (musta) |
| Rullakoko | 1,0 x 8 m / 8,0 m ² , hyöty 6,6 m ² |
| Värit | liuskesirote: harmaa, vaaleanharmaa ja punainen, puhalluskuona: musta |
| Pakkauksia / lava | 27 |
| Paino / pakkaus | 31,5 kg, musta 35,2 kg |
| Paino / lava | 889 kg, musta 975 kg |

Lisätiedot

Käyttökohteet

Kerabit Titania käytettäessä tulee katon kaltevuuden olla välillä 1:2–1:20. Kaltevuudella 1:15.1:20 tulee käyttää aluskermiä.

Käyttöohje

Katso erillinen asennusohje.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Muistilista

- alustaksi tarkoitukseen soveltuvaa pontattua rakennuslevyä tai raakaponttilautaa
- Kerabit Räystäspeltiä alaräystäille ja Kerabit Olallista Päätyräystäspeltiä tai Kerabit Päätyräystäspeltiä pääty- ja yläräystäille, väri vaihtoehtoja musta ja tummanharmaa
- aluskermistä leikattua kaistaa alaräystäälle
- TL 3 aluskermi esim. Kerabit 2400 UB kaltevuuksilla 1:15-1:20
- Kerabit Tiivistysliimaa
- Kerabit Jiirikermiä savupiipun ylösnostoihin sekä mahdolliseen sisätaitteeseen
- nauvoja, joilla räystäspellit kiinnitetään alustaan
- huopanauloja, joilla tiivissaumakate kiinnitetään alustaan
- kolmiorimaa tarvittaessa päätyräystäille ja savupiipun ympärille
- läpivientien tiivisteet