


Platon Multi

Päivitetty 7.10.2019 Tulostettu 27.4.2026

Platon Multi -levyjen avulla pintalaatta suojataan betonilattian epäpuhtauksien, halkeamien ja kosteuden vaikutuksilta. Alustassa saa olla epätasaisuutta maksimissaan 5 mm 2 m matkalla. Platon Multi on polypropeenista (PP) valmistettu nystyrälevy, joka kestää erinomaisesti kemiallisia aineita ja sillä on suuri vesihöyrynvastus. Nystyrät muodostavat höyrynpainetta tasaavan ilmaraon koko lattiapinnan alueelle.



Tekniset tiedot

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Isola AS, Norja |
| Alkuperämaa | Norja |
| Käyttölämpötila | +10 °C - +60 °C |
| Valmistusmateriaali | Polypropyleeni (PP) |
| Rakennekorkeus | Noin 5,5 mm |
| Ominaispaksuus | 0,50 mm |
| Nimellispaino | 0,45 kg/m ² |
| Rullakoko | 2,05 x 20 m |
| Värit | sininen |
| Pakkauksia / lava | 12 rll |
| Paino / pakkaus | 20 kg |

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Alin asennuslämpötila | +5 °C |
| Lämpölaajeneminen | 0,18 mm/m °C |
| Käyttöikä | Vähintään 50 vuotta |
| Vesihöyrynvastus | 260 m |
| Sulamislämpötila | +160 °C |

Levyt asennetaan nystyrät alaspäin. Multi-levyjen päälle asennetaan vahvisteverkko. Verkon päälle valettavan tasoitemassan minimipaksuus on 20 mm, isoissa teollisuuslattiaissa 35 mm. Mikäli Multin päälle valetaan betoni, on minimipaksuus 50 mm. Massan tai betonin paksuus mitataan Multilevyn pinnasta, ei nystyrän pohjasta.

Kerabit

On huolehdittava, ettei tasoite- tai betonimassa kuivu liian nopeasti. Massa kuivuu vain Multi-lattiasta ylöspäin, mikä voi aiheuttaa sisäistä jännitettä ja reunannousua. Aina tulee noudattaa tasoite- ja betonivalmistajien antamia vähimmäiskuivumisaikoja. Kuivumista voidaan hidastaa levittämällä rakennusmuovi tilapäisesti massapinnan päälle.

Platon Multi -järjestelmään kuuluu levyjen lisäksi:

- saumanauha
- tiivistenuuha
- tiivistemassa
- seinänvieruspalat
- tiivistysteippi
- ilmastoiva jalkalista.

Muistilista

- Platon Saumanauha pitkittäissaumaamiseen
- Platon Tiivistenuuha ilmapalstan tiivistämiseen
- Platon Tiivistysteippi päätysaumojen tiivistämiseen
- Platon Tiivistemassa yleistiivistämiseen
- Platon Seinänvieruspala ilmapalstan nostamiseksi seinälle
- Platon Ilmastoiva Jalkalista lattian ilmapalstan tuulettamiseen