

Kerabit

Kerabit BIL 105/85

Päivitetty 8.12.2023 Tulostettu 2.6.2026

Kylmäbitumi on kylmänä siveltyvä, paksuhko tartukkeita sisältävä bitumiliuos betonipintojen ja -muurien kosteudeneristykseen. Liuos on väriltään musta.

Sekoita ennen käyttöä. Ei sovellu sisäkäyttöön.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Tanska
Kuivumisaika	3 - 4 tuntia, +20 °C lämpötilassa
Menekki	0,3 - 0,5 l / m ²
Astiakoko	5 ja 10 l

Lisätiedot

Käyttökohteet

Betonipintojen ja -muurien kosteudeneristykseen. Ei sovellu sisäkäyttöön.

Käyttöohje

Kerabit BIL 105/85 - bitumiliuosta käytetään betonipintojen kosteuden eristykseen. Bitumiliuos on valmistettu puhalletusta bitumista liuottamalla bitumi haihtuvaan liuotteeseen. Bitumiliuos on väriltään mustaa. Bitumiliuos Kerabit BIL 105/85 on helposti siveltyvä normaalilämpötilassa (+ 20 °C), mutta ruiskutuksia varten sitä täytyy lämmittää esim. vesihauteessa. Sekoita ennen käyttöä. Tuotetta ei tule käyttää sisätiloissa.

Työohje: Käsiteltävän pinnan täytyy olla kuiva (RH <90 %) ja puhdas (betonipintojen esisively suoritetaan bitumiliuoksella BIL 20/85). Sively on helpointa suorittaa käyttäen suurehkoa sivellintä tai tervaharjaa.

Kuivumisaika: 2 - 4 tuntia +20 °C lämpötilassa. Kulutus: 0,3 – 0,5 l/m².

Kuivumisaikaan ja kulutukseen vaikuttavat lämpötila, pinnan tasaisuus ja sively liuosmäärä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Käyttölämpötila vähintään +5°C.

Kerabit

Varastointi

Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa. Varastoitava pystyasennossa ja sisätiloissa (min +5°C).

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa kaataa viemäriin. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat astiat toimitetaan kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.