Kerabit BIL 105/85

Päivitetty 8.12.2023 Tulostettu 9.11.2026



Kylmäbitumi on kylmänä siveltävä, paksuhko tartukkeita sisältävä bitumiliuos betonipintojen ja -muurien kosteudeneristykseen. Liuos on väriltään musta.

Sekoita ennen käyttöä. Ei sovellu sisäkäyttöön.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Tanska
Kuivumisaika	3 - 4 tuntia, +20 °C lämpötilassa
Menekki	0,3 - 0,5 l / m²
Astiakoko	5 ja 10 l

Lisätiedot

Käyttökohteet

Betonipintojen ja -muurien kosteudeneristykseen. Ei sovellu sisäkäyttöön.

Käyttöohje

Kerabit BIL 105/85 - bitumiliuosta käytetään betonipintojen kosteuden eristykseen. Bitumiliuos on valmistettu puhalletusta bitumista liuottamalla bitumi haihtuvaan liuotteeseen. Bitumiliuos on väriltään mustaa. Bitumiliuos Kerabit BIL 105/85 on helposti siveltävä normaalilämpötilassa (+ 20 °C), mutta ruiskutuksia varten sitä täytyy lämmittää esim. vesihauteessa. Sekoita ennen käyttöä. Tuotetta ei tule käyttää sisätiloissa.

Työohje: Käsiteltävän pinnan täytyy olla kuiva (RH <90 %) ja puhdas (betonipintojen esisively suoritetaan bitumiliuoksella BIL 20/85). Sively on helpointa suorittaa käyttäen suurehkoa sivellintä tai tervaharjaa.

Kuivumisaika: 2 - 4 tuntia +20 °C lämpötilassa. Kulutus: 0,3 – 0,5 l/m².

Kuivumisaikaan ja kulutukseen vaikuttavat lämpötila, pinnan tasaisuus ja sivelty liuosmäärä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Käyttölämpötila vähintään +5°C.

Varastointi

Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa. Varastoitava pystyasennossa ja sisätiloissa (min +5°C).

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa kaataa viemäriin. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat astiat toimitetaan kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.